## Электрические взаимодействия в смесях сегнетоэлектрических порошков

А.Ю. Милинский<sup>1</sup>, С.В. Барышников<sup>1,2</sup>, А.А. Зеева<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Благовещенский государственный педагогический университет, 675002 Благовещенск, Россия e-mail: a.milinskiy@mail.ru

<sup>2</sup>Амурский государственный университет, 675027 Благовещенск, Россия

Изучение кооперативных явлений в неупорядоченных системах показало, что введение нецентральных примесей в сильно поляризуемые матрицы может приводить к появлению сегнетоэлектрической фазы [1,2]. В отличие от сегнетоэлектрических кристаллов и их твердых растворов в композитах и сегнетоэлектрических порошках дипольные частицы расположены на значительных расстояниях. Однако установлено, что и для таких систем возможно взаимное влияние компонентов на свойства друг друга. Для сегнетоэлектрических композитов (KNO<sub>3</sub>)<sub>1-x</sub>/(BaTiO<sub>3</sub>)<sub>x</sub> и (KNO<sub>3</sub>)<sub>1-x</sub>/(KNbO<sub>3</sub>)<sub>x</sub> наблюдается расширение температурной области существования сегнетоэлектрической фазы нитрата калия [3,4]. В [5.6] было обнаружено, что добавление в DIPAB и DIPAC более 10 объемных % титаната свинца приводят к появлению дополнительных фазовых переходов для DIPAB.

Целью данной работы было изучение влияния поляризованных и неполяризованных частиц Pb(Zr<sub>0.52</sub>Ti<sub>0.48</sub>)O<sub>3</sub> на свойства DIPAB в сравнении с PbTiO<sub>3</sub>. Исследование фазовых переходов в смесях порошков проводилось методом дифференциального термического анализа (ДТА).

Для смеси порошков DIPAB и PZT температурные зависимости сигнала ДTA показаны на Рисунке 1. При x = 0.1 для порошка PZT полученного из не поляризованной керамики, как и для чистого DIPAB наблюдается один структурный переход  $T_1 \approx 424$  K в режиме нагрева и  $T_2 \approx 421$  K в режиме охлаждения. В то время как для поляризованного PZT появляются дополнительные аномалии на кривых ДTA при температурах  $T_3 \approx 430.5$  K в режиме нагрева и при  $T_4 \approx 404.5$  K в режиме охлаждения.



Рисунок 1. ДТА сигнал для смеси порошков DIPAB и PZT при x = 0.10 (*a*, *d*), x = 0.30 (*b*, *e*), x = 0.50 (*c*, *f*): *a*, *b*, *c* – для порошка PZT, полученного из неполяризованной керамики, *d*, *e*, *f* – из поляризованной).

С ростом содержания PZT аномалии на кривых ДТА при температурах  $T_1$ ,  $T_2$  уменьшаются, а при  $T_3$  и  $T_4$  увеличиваются. Причем для порошка PZT полученного из предварительно поляризованной керамики, аномалии при температурах  $T_3$  и  $T_4$  появляются раньше. На Рисунке 2 приведены зависимости температур фазовых переходов для смеси порошков DIPAB и PZT от концентрации PZT, полученные по кривым ДТА.



Рисунок 2. Температуры фазовых переходов для смеси порошков DIPAB и PZT в зависимости от *x*, определенные по данным ДТА (□ – для порошка PZT, полученного из неполяризованной керамики, ◇ – из поляризованной).

Из результатов эксперимента следует, что появление фазовых переходов при  $T_3$  и  $T_4$  в DIPAB зависит от поляризации частиц PZT или PbTiO<sub>3</sub>и их концентрации в смеси.

Если проанализировать график зависимости температур фазовых переходов от объемного содержания РZТ (Рис. 2), можно заключить, что в смеси присутствуют два состояния частиц DIPAB: первые – не имеющие в ближайшем окружении частиц поляризованных частиц PZT или PbTiO<sub>3</sub> и их фазовые переходы ( $T_1$  и  $T_2$ ) соответствуют фазовым переходам изолированных частиц DIPAB; вторые – соседствующие с дипольными частицами второго сорта и их температуры фазовых переходов ( $T_3$  и  $T_4$ ) будут определяться с учетом энергии взаимодействия. Это следует из того, что амплитуды кривых ДТА при  $T_3$  и  $T_4$  увеличиваются с ростом содержания частиц второго сорта, и, например, для PbTiO<sub>3</sub> при  $x \approx 0.45$  частиц первого сорта практически не остается. При  $T_3$  и  $T_4$  аномалии на кривых ДТА уширяются, поскольку частицы DIPAB находятся на разных расстояниях от полярных частиц второго сорта и имеют разброс по температурам фазовых переходов. Температуры переходов  $T_3$  и  $T_4$  слабо зависят от концентрации частиц PZT или PbTiO<sub>3</sub>, что может свидетельствовать о том, что при этих температурах термодинамический потенциал имеет некоторые аномалии, и малое изменение энергии взаимодействия приводит к фазовым переходам.

Как показали проведенные исследования, увеличение концентрации PZT или PbTiO<sub>3</sub> в смеси порошков, приводит к возникновению дополнительных фазовых переходов DIPAB при нагреве и охлаждении. Удельная теплота дополнительных фазовых переходов растет с увеличением x. Появление дополнительных фазовых переходов можно объяснить электрическими взаимодействием между частицами смеси.

- 1. B.E. Vugmeister, M.D. Glinchuk, Sov. Phys. JETP. 52, 482 (1980).
- 2. B.E. Vugmeister, M.D. Glinchuk, Sov. Phys. Usp. 28, 589 (1985).
- 3. E.V. Stukova, S.V. Baryshnikov, Inorg. Mater. Appl. Res. 2, 434 (2011).
- 4. E.V. Stukova, S.V. Baryshnikov, Perspekt. Mater. 13, 801 (2011).
- 5. С.В. Барышников, А.Ю. Милинский, ФТТ **62**, 1855 (2020).
- 6. С.В. Барышников, А.Ю. Милинский, *ФТТ* **63**, 776 (2020).