XII-44

НАНОКОМПОЗИТНЫЕ ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИАРИЛЕНФТАЛИДА, МОДИФИЦИРОВАННОГО ОУНТ И ОКСИДОМ ГРАФЕНА

Е. О. Булышева, Р. А. Зильберг

Башкирский государственный университет, 450076, Россия, г. Уфа, ул. Заки-Валиди, 32 E-mail: elenabulysheva@mail.ru

Использование функциональных нанокомпозитных материалов на основе полимеров является предпосылкой к созданию новых сверхчувствительных сенсорных платформ [1–3]. Тонкие пленки нанокомпозитов прочно связываются с поверхностью электрода, обладают низким сопротивлением, а также высокой гибкостью и эластичностью, позволяющей использовать их в гибкой наноэлектронике в качестве необходимого компонента для создания электронных устройств – полевых транзисторов.

В данной работе были разработаны и исследованы нанокомпозитные тонкопленочные структуры на основе полимерного материала – полиариленфталида (ПАФ) с наполнителями из одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ) и оксида графена (ОГ). Растворы готовили путем растворения 0,02 г ПАФ в 200 мкл хлороформа. Для получения нанокомпозитов ПАФ/ОУНТ и ПАФ/ОГ в полученный раствор добавляли 0,005 г ОГ и 0,005 г ОУНТ. Циклические вольтамперометрические и импедиметрические измерения проводили в растворе редокс-пары [Fe(CN) $_6$]^{3-/4}. Эффективная площадь поверхности, найденная по уравнению Рэндлса – Шевчика для СУЭ/ПАФ/ОГ и СУЭ/ПАФ/ОУНТ, возросла на 1,2 и 1,5% соответственно. По данным импеданса, скорость переноса электронов после добавления ОУНТ и ОГ увеличилась, что говорит о хорошей проводимости полученных нанокомпозитов [4]. Полученные данные импеданса соответствуют данным циклической вольтамперометрии. Была изучена морфология поверхности пленок методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) и рассчитаны среднеквадратичные шероховатости для чистого ПАФ: Sq= 3 нм, для ПАФ/ОГ: Sq = 42 нм, а также для ПАФ/ОУНТ: Sq= 221 нм.

Разработанные нанокомпозитные пленки могут быть успешно использованы при электронализе веществ разной природы, создании вольтамперометрических сенсоров и новых устройств наноэлектроники – полевых транзисторов.

Библиографический список

- 1. Вольтамперометрические сенсоры и сенсорная система на основе модифицированных полиариленфталидами золотых электродов для распознавания цистеина / Ю. А. Яркаева, Д. И. Дубровский, Р. А. Зильберг [и др.] // Электрохимия. 2020. Т. 56. N 20. 20
- 2. Вольтамперометрическая мультисенсорная система на основе модифицированных полиариленфталидами стеклоуглеродных электродов для распознавания и определения варфарина / Р. А. Зильберг, Ю. А. Яркаева, Д. И. Дубровский [и др.] // Аналитика и контроль. 2019. Т. 23. №4. С. 546-556.
- 3. Энантиоселективнаявольтамперометрическая сенсорная система для распознавания D- и L-триптофана на основе стеклоуглеродных электродов, модифицированных композитами полиариленфталида с α -, β и γ -циклодекстринами / P. A. Зильберг, B. H. Майстренко, Ю. А. Яркаева [и др.] // Журнал Аналитической Химии 2019. Т. 74. №12. С. 941-952.
- 4. <u>Nanocomposite thin film structures based on polyarylenephthalide with SWCNT and graphene oxide fillers</u> / R. B. <u>Salikhov</u>, R. A. <u>Zilberg</u>, I. N. <u>Mullagaliev</u> [et al.] // <u>Mendeleev Communications</u>. 2022. Vol. 32. Iss. 4. P. 520–522.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант 21-13-00169