

СОРБЦИЯ КАТИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА ТИТАНСОДЕРЖАЩИМ СОРБЕНТОМ

Мамедова С.Р.

Институт катализа и неорганической химии НАНА
AZ1143, Азербайджан, г. Баку, пр. Г. Джавида-113

Сорбционные процессы широко используются при решении многих технологических и экологических задач, в частности, для извлечения катионов тяжелых металлов из стоков металлургических производств, при очистке нефтепластовых вод от токсичных веществ и т. д., способствуя снижению производственных потерь ценных компонентов и экологической очистке от ядовитых и вредных элементов, загрязняющих окружающую среду.

Улучшение сорбционных свойств сорбентов путем внедрения в их структуру других катионов металлов с низкими значениями $PP \sim 1 \cdot 10^{-51} - 1 \cdot 10^{-54}$ способствует возрастанию механической прочности, а наблюдаемое при этом искажение структуры влечет за собой появление новых активных центров с повышением емкости сорбента.

Спектральный анализ процентного состава, а также основных параметров синтезированного титанмарганецсодержащего сорбента приведены в таблице.

**Спектральный анализ процентного состава
титанмарганецсодержащего сорбента**

Сорбент, TiO_2 - MnO_2 H_2O , состав (%)	ρ_{N_2} , m^2/g	$\Gamma_{эфф}$, нм	$V_{уд.}$, cm^3/g	ρ , g/cm^2	P_m , мПа
$TiO_2 \cong 60$	240	1,8	0,295	0,98	32 ± 6
$MnO_2 \cong 25$					
$H_2O \cong 15$					

Примечание: ρ_{N_2} – удельная поверхность, m^2/g ; $\Gamma_{эфф}$ – эффективный радиус пор, нм; $V_{уд.}$ – удельный объем пор, cm^3/g ; ρ – плотность, g/cm^2 ; P_m – механическая прочность гранул сорбента, мПа.

Процесс сорбции проводили в статических условиях (в зависимости от времени перемешивания до достижения равновесного состояния системы – 8 часов, при температурах 20, 35, 50, 65 °С, в интервале рН 6–8, в термостатируемой стеклянной приборке, содержащей 0,1 г сорбента с зернением $0,8-1,0 \cdot 10^{-2}$ см и 100 мл раствора кобальта с концентрацией $9,45 \cdot 10^{-5}$ моль /л. Через определенные промежутки времени отбирали пробы раствора и определяли содержание кобальта спектрофотометрически (на приборе СФ-26) с помощью реагента Нитрозо-Р-соль, а также атомно-адсорбционными методами на приборе Перкин-Элмер-180. Величину рН исходных и равновесных растворов определяли на рН-метре ЭВ-074.