П. П. Лазаревский, Ю. Е. Романенко ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет», г. Новокузнецк

ПОЛУЧЕНИЕ ХРОМОВОГО КОНЦЕНТРАТА ХИМИЧЕСКОГО ОБОГАЩЕНИЯ ПУТЕМ ПЕРЕРАБОТКИ ПЫЛИ ПРОИЗВОДСТВА УГЛЕРОДИСТОГО ФЕРРОХРОМА

В статье рассмотрен вопрос рециклинга хрома из пыли производства углеродистого феррохрома.

Ключевые слова: феррохром, ферропыль, монохромат натрия, автоклавное выщелачивание, концентрат химического обогащения

The article considers the question of recycling of chromium from dust production carbon ferrochrome

Keywords: ferrochrome, Ternopil, monochromats sodium, autoclave leaching, concentrate chemical enrichment

Металлургические предприятия сегодня большое значение придают рациональному использованию внутренних сырьевых ресурсов и утилизации промышленных отходов. В последние годы приоритетным направлением в сфере обращения с текущими отходами ферросплавного производства стало их максимальное вовлечение в технологические процессы, что в свою очередь способствует сбережению материальных и энергетических ресурсов, снижению себестоимости продукции.

Одним из видов техногенных отходов производства высокоуглеродистого феррохрома является пыль (ферропыль), представляющая собой смесь мелких частиц руды, кокса и других материалов, загружаемых в печь. Пыль образуется в результате механического измельчения при подготовке материалов, загрузке и истирании шихты, а также в ходе технологического процесса производства ферросплавов.

При выплавке феррохрома в открытой печи вынос пыли в объеме отходящих газов составляет 50–60 г/м 3 , в отдельных случаях достигает 100 г/м 3 . При выплавке данного сплава в закрытой печи из-за повышенного давления под сводом запыленность отходящего газа меньше и составляет 15–20 г/м 3 . Удельный выход пыли на 1 т феррохрома для закрытой печи составляет 50–150 и 25–75 кг/т для открытой печи [0].

Пыль от производства феррохрома в открытых печах имеет следующий химический состав (в процентах): Cr_2O_3 22,5–43,6; SiO_2 10,0–15,5; CaO 0,2–0,4; MgO 25,2–33,1; Al_2O_3 3,2–5,4; FeO 4,1–6,0; C 5,4–6,2; S 1,0–1,2.

С учетом количества образуемой пыли и высокого содержания хрома в ней рециклинг хрома из ферропыли является актуальной задачей в современной технологической схеме производства феррохрома.

По данным ретгенофазового анализа хром в пыли находится в виде сложного соединения типа (Mg, Fe) $CrAl_2O_4$, что требует применения гидрометаллургического способа извлечения ведущего компонента — обработки материала растворами кислот или щелочей и перевод извлекаемых компонентов в раствор с последующим извлечением целевых компонентов экстракцией.

В работе рассмотрен вопрос гидрометаллургической переработки хромовой пыли с получением концентрата химического обогащения (КХО) с последующей выплавкой хрома металлического алюминотермическим способом.

Процесс получения хромового КХО состоит их двух этапов:

- 1. переработка ферропыли с целью перевода хрома из сложного соединения в монохромат натрия и получения концентрированного раствора;
- 2. восстановление монохромата натрия до гидроксида хрома с последующим получением КХО.

Технология получения монохромата натрия основана на методике обогащения хромовых руд [2] и включает в себя окислительную прокалку шихты, состоящей из ферропыли и кальцинированной соды (Na_2CO_3 не менее 98 %).

Соотношение компонентов рассчитано стехиометрически по реакции:
$$2Cr_2O_3 + 4Na_2CO_3 + 3O_2 = 4Na_2CrO_4 + 4CO_2$$
 (1)

Тщательно перемешанные в барабанном смесителе компоненты шихты подвергали окислительной прокалке в муфельной печи при температуре 1150-1250 °C в течении 3 ч. Полученный спек после охлаждения измельчали до фракции < 50 мкм. Образец спека подвергли рентгенофазовому анализу, по результату которого (рис. 1) установлено, что хром, содержащийся в пыли, перешел в состав монохромата натрия. Кроме того, в процессе окислительной прокалки протекают реакции связывания примесей ферропыли (SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3) с содой и образованием силикатов, алюминатов и ферритов натрия.

Для извлечения монохромата натрия из спека использовали водное выщелачивание при объемном соотношении твердой фазы к жидкой, равном 1:1. Выщелачивание проводили в автоклаве в течение одного часа при температуре 70–90 °С. В ходе процесса образовалась пульпа, состоящая из раствора монохромата натрия и шлама [2]. При дальнейшем разделении пульпы в нунч-фильтре был получен раствор монохромата натрия с концентрацией хрома 130-150~г/л и шлам, химического состава (в процентах): $\text{Cr}_2\text{O}_3~1,2$; FeO 8,5; MgO 69,4 $\text{Al}_2\text{O}_3~16,4$. Содержание примесей в растворе монохромата натрия не превышает 30~мг/л.

На втором этапе получения КХО из пыли производства феррохрома монохромат натрия восстанавливали до гидроксида хрома.




Рис. 1. Участок рентгенофазовой дифрактограммы спека

Процесс основан на автоклавном выщелачивании раствора в течение часа при температуре 140-150 °C и давлении 4-6 кгс/см² с добавлением элементарной серы по реакции [3]:

$$4\text{Na}_2\text{CrO}_4 + 6\text{S} + (2n+1) \cdot \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Cr}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O} \downarrow + 3\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + 2\text{NaOH}$$
 (2)

Схема аппаратурного оформления приведена на рис. 2.




Рис. 2. Автоклав с механическим перемешиванием и нунч-фильтром: 1 – лопастная мешалка в реакторе (скорость вращения 15–20 об/мин); 2 – раствор монохромата натрия Na₂CrO₄; 3 – электропривод; 4 – компрессор; 5 – термопара; 6 – нутч-фильтр; 7 – хлопчатобумажная перегородка; 9 – вакуумный насос

По истечении одного часа содержимое автоклава под высоким давлением перекачивали в нунч-фильтр и промывали проточной водой. В результате фильтрации на поверхности фильтровальной ткани был обнаружен голубовато-зеленый осадок (гидрокисид хрома). Дальнейший нагрев полученного осадка в прокалочной печи при температуре $600\,^{\circ}$ С позволил получить порошок серо-зеленого цвета — концентрат химического обогащения химического состава (в процентах): Cr_2O_3 95,8; FeO 3,9 [4].

Результаты рентгенофазового анализа образца КХО приведены на рис. 3.




Рис. 3. Участок рентгенофазовой дифрактограммы хромового КХО

Таким образом, гидрометаллургическая переработка пыли производства углеродистого феррохрома позволяет получить хромовый концентрат химического обогащения, который можно использовать для получения металлического хрома металлотермическим способом.

Создание рациональных технологических схем утилизации дисперсных материалов, содержащих целевой элемент выплавляемого ферросплава, является экономически выгодным и экологически обоснованным мероприятием для производства.

Список литературы

- 1. *Байкулатова К. Ш.* Вторичное сырье эффективный резерв материальных ресурсов / К. Ш. Байкулатова. Алма-Ата, 1982.
- 2. Пат. RU (11) 2281250 (13) C2, МПК C01G 37/14 (2006.01). Способ получения монохромата натрия / В. Я. Пиввуев; зявл. 2004.03.02; опубл. 2006.08.10.

- 3. Пат. (RU 2258039), МПК C01G37/02. Способ получения окиси хрома / В. Я. Пиввуев, Д. В. Мартин. № 2258039; зявл. 2004.03.02; опубл. 2005.08.10.
- 4. *Лазаревский П. П.* Ресурсосберегающее получение окиси хрома путем утилизации техногенных отходов / П. П. Лазаревский, И. О. Новиков, К. К. Осадчий // Труды Всерос. науч.-практ. конф. «Металлургия: технологии, управление, инновации, качество». Новокузнецк, 2012.