

УДК 621.643/63-192

Н. Л. Зайцев, Х. А. Х. Хашим, А. Д. К. Аль-Вухаили

Южно-Уральский государственный университет,

г. Челябинск

ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМ РАЗДЕЛКИ КРОМОК УГЛОВЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

В статье представлены результаты исследования напряжённно-деформированного состояния и сопротивляемости разрушению механически неоднородных угловых сварных соединений и влиянию на них геометрических параметров разделки кромок и соотношения механических свойств твёрдого и мягкого металлов шва. Исследование напряжённно-деформированного состояния выполняли методом конечных элементов (МКЭ). МКЭ – расчёты и эксперименты на реальных сварных соединениях показали, что применение композитных швов при изготовлении угловых сварных соединений высокопрочных сталей с непрочными швами позволяет повысить их несущую способность при одновременной экономии дорогостоящих аустенитных электродов.

Ключевые слова: механическая неоднородность, «твёрдый», «мягкий» металлы, композитный шов, граница сплавления, конструктивный непроча.

N. L. Zaytsev, Kh. A. Kh. Khashim, A. D. K. Al'-Vukhaili

OPTIMIZATION OF CUTTING EDGES FORM OF CORNER WELDED JOINTS

This work presents the research results of stress-strain state and breaking resistance of mechanically inhomogeneous corner welded connections and the influence at it of geometrical parameters of cutting of edges and the ratios of mechanical properties of hard and soft metals of the seam. Investigations of stress-strain state have been performed by the finite element method (FEM). The results of FEM-calculations and experiments at real welded constructions demonstrate that the usage of composite seams while producing corner welding connections of high-strength steels with faulty fusion allows to raise their loading capacity with the simultaneous economy of expensive austenitic welding electrodes.

Keywords: mechanical heterogeneity, ductile and hard iron, composite weld, fusion line, constructive faulty fusion, bevelling, edge preparation.

К сварным конструкциям наряду с обеспечением необходимой прочности предъявляют требования по уменьшению количества наплавленного металла. В

этой связи практический интерес представляют сварные соединения с неполным проплавлением (конструктивным непроваром) присоединяемых деталей. Недостаток таких соединений – высокая концентрация напряжений в вершине непровара. Для соединений высокопрочных сталей непровар опасен с точки зрения возникновения хрупких и квазихрупких разрушений при низких уровнях прикладываемых нагрузок.

Квазихрупкие разрушения происходят в результате исчерпания локальной пластичности металла шва. Поэтому для увеличения сопротивляемости разрушению соединений высокопрочных сталей с непроварами сварные швы выполняют из менее прочного вязкого материала с высоким запасом пластичности. На практике такой технологический приём используют для предотвращения возникновения горячих трещин в корне шва. Можно также рекомендовать композитные швы, корень которых выполнять пластичными («мягкими»), а остальную часть - высокопрочными («твёрдыми») электродами [1]. О преимуществах такого приёма можно судить по результатам следующего эксперимента.

Из листа органического стекла вырезали пластины размером 300x70x4 мм. В центре пластин выполняли прорезы одинаковой длины $L = 25$ мм с радиусом скругления в вершине надреза $\rho = 0,2$ мм.^o Образцы разрушали растяжением. В вершины надрезов части образцов перед испытанием вводили нихромовые проволоки и пропускали через них электрический ток, такой силы, что проволоки разогревались до температуры чуть выше 100 °С. Разогрев проволоки приводил к размягчению оргстекла в локальной зоне вокруг вершины надреза. В результате прочность образцов, в вершинах надрезов которых оргстекло перед разрушением было разогрето, возросла в 2,5 раза.

Работы по исследованию особенностей напряженно-деформированного состояния и прочности, в которых бы приводились рекомендации по выбору оптимальных с точки зрения несущей способности и расхода наплавленного металла геометрических форм разделок для заполнения их однородными и

композитными швами практически отсутствуют. В предлагаемой статье представлены результаты исследования напряжённо-деформированного состояния и сопротивляемости разрушению механически неоднородных угловых сварных соединений и влияния на них геометрии разделки кромок (параметров Q_1 , Q_2 , H_1 , H_2 , c/a , a/b , h_M , h_T – рис. 1) и соотношения механических свойств «твёрдого» и «мягкого» металлов.




Рис. 1. Эскизы моделей сварных соединений: а) – тип I; б) – тип II

Для прогнозирования прочности сварных соединений использовали экспериментально-расчётный метод [2]. Метод базируется на результатах испытания образцов с непроварами и программе МКЭ – расчёта напряжённо-деформированного состояния, позволяющей получить распределение напряжений в соединении на всех стадиях его упруго-пластического нагружения, включая предельную (момент разрушения).

Сварные соединения нагружали изгибающим моментом. В расчётах принимали, что радиус скругления в вершине непровара $\rho = 0$. В качестве критерия разрушения использовали достижение в контрольном элементе, примыкающем к вершине непровара, максимальным нормальным напряжением σ_1 критической величины $\sigma_1 = \sigma_{1кр}$. Принимали, что как только напряжение в контрольном элементе достигнет критической величины $\sigma_{1кр}$, произойдёт строгивание трещины из вершины непровара. Момент M^* , при котором это произойдёт, считали предельным. Величину $\sigma_{1кр}$ получали из МКЭ – расчёта напряжённо-деформированного состояния сварного образца с непроваром в момент его разрушения. При этом в МКЭ – расчёт закладывали полученные из

эксперимента величину разрушающего момента M^* , диаграммы деформирования металлов шва и основного.

Экспериментальную часть работы и МКЭ-расчёты выполняли для угловых сварных соединений стали 35ГС. Однородный мягкий и корневую часть композитного шва заполняли электродами марки ЦЛ-II (тип Э-04Х20Н9) ГОСТ 10052–75, внешнюю часть композитного шва – электродами марки ВИ-1С-6 (тип Е15Г1ХСМ-0-В20) ГОСТ 9466–75. После сварки образцы подвергали закалке и низкому отпуску. В результате такой термической обработки основной металл и металл внешней части композитного шва имели примерно одинаковые механические характеристики. Сварные образцы разрушали статическим изгибом. Диаграммы деформирования получали из испытаний на растяжение цилиндрических образцов используемых материалов.

Результаты расчёта предельных моментов M^* для угловых соединений типов I и II (см. рис. 1) показали следующее.

Для соединений с однородными мягкими швами при прочих одинаковых условиях ($a, b, c = \text{const}$) наименьшую сопротивляемость разрушению показали разделки без притупления ($H_1 = H_2 = 0$). При этом увеличение углов от $Q_1 = Q_2 = 25^\circ$ до $Q_1 = Q_2 = 50^\circ$ приводит к незначительному увеличению прочности. Последнее объясняется тем, что вершина непровара упирается в узкую корневую часть мягкого шва. Вследствие сдерживания деформаций металла мягкого шва более прочным основным металлом деформативная способность этой части шва ограничена. При нагружении такого соединения нормальные напряжения вблизи вершины непровара интенсивно растут и быстро достигают критического уровня $\sigma_{1кр}$. По-видимому, это самая нежелательная разделка. Следует заметить, что на практике (при качественной сварке) за счёт проплавления основного металла корень шва приобретает не столь острую форму. Это, как будет показано ниже, положительно сказывается на прочности соединений.

Создание притупления увеличивает сопротивляемость сварных соединений разрушению. Прочность становится тем выше, чем больше

величина притупления H_1 и H_2 . Однако относительную величину притупления $H_1/b = H_2/b$ не следует делать больше 0,1. Так как получаемое при дальнейшем возрастании величины H/b увеличение расхода наплавленного металла не оправдывается пропорциональным ростом прочности. При одинаковых притуплениях H_1 и H_2 увеличение углов разделки от $Q_1 = Q_2 = 25^\circ$ до $Q_1 = Q_2 = 50^\circ$ не приводит к заметному увеличению прочности. Поэтому предпочтительнее разделка с $Q_1 = Q_2 = 0^\circ$ (так называемая щелевая разделка), поскольку на её заполнение расходуется наименьший объём наплавленного металла.

Из МКЭ – расчётов следует, что прочность соединений типа I, когда вершина непровара лежит на границе сплавления (см. рис. 1, а), и типа II, когда вершина непровара упирается в мягкий металл (см. рис. 1, б), отличается незначительно. В результате может сложиться впечатление о равнозначности этих соединений. Однако следует иметь в виду, что прочность определяли по моменту страгивания трещины из вершины непровара без учёта кинетики изменения напряжённо-деформированного состояния при её продвижении. Разработанная МКЭ – программа позволяет рассматривать соединения с различной глубиной непровара и продвигать трещину в мягкий металл, вообще говоря, на любую величину и следить за изменением напряжённо-деформированного состояния и прочности сварного соединения.

Чтобы оценить изменение прочности при проникновении трещины в металл шва продвигали трещины из вершин непроваров на 0,05 толщины листа a_1 . В соединении типа I трещину продвинули по границе сплавления, а в соединении типа II – вглубь шва по оси его симметрии. Как показали испытания натуральных сварных соединений таких типов, именно по этим направлениям распространяются трещины из вершин непроваров. В первом случае это привело к незначительному снижению прочности, во втором к существенному (более чем в 1,5 раза) увеличению прочности. После страгивания трещины и некоторого заглубления её вершины в мягкий металл шва трещина вязнет в нём и для её дальнейшего продвижения необходимо увеличивать прикладываемую нагрузку. Эксперимент,

проведенный на натуральных сварных соединениях, подтвердил, что прочность соединений типа II с притуплением кромок выше прочности соединений типа I.

Выполненные расчёты также показали, что наиболее опасными случаями являются нахождение непровара на линии сплавления шва с основным металлом (соединение типа I) или же смещение непровара от оси симметрии шва (в соединении типа II). Поэтому нежелательно применять разделки без притупления, так как в этом случае всегда имеется опасность некачественного формирования шва и, следовательно, большая вероятность распространения трещины по линии сплавления при низких уровнях разрушающих нагрузок. Разделки с притуплениями $H_1 = H_2 > 0$ позволяют без особых затруднений выполнить корневой слой качественно. В этом случае при разрушении трещина пройдёт по оси симметрии шва и прочность соединения вырастет.

МКЭ – расчёты с композитными швами подтвердили, что они имеют более высокую прочность по сравнению с такими же соединениями, выполненными однородными мягкими швами.

Таким образом, выполненные исследования показали, что с точки зрения прочности более предпочтительными оказались угловые сварные соединения типа II (см. рис. 1, б). Применение композитных швов в практике изготовления сварных соединений высокопрочных сталей с непроварами позволяет повысить их несущую способность при одновременной экономии дорогостоящих аустенитных электродов. Сказанное в полной мере относится и к стыковым сварным соединениям высокопрочных сталей, так как явления, происходящие в окрестностях вершин непроваров этих соединений, будут подобными.

Список литературы

1. Бакши О. А., Анисимов Ю. И., Зайнулин Р. С. Прочность и деформационная способность сварных соединений с композитной мягкой прослойкой // Сварочное производство. – 1976. – № 10. – С. 3–5.
2. Прочность сварных соединений с трещинами в твёрдых прослойках при статическом нагружении / О. А. Бакши [и др.] // Сварочное производство. – 1985. – № 6. – С. 32–34.