УДК 543.422.8

ИЗУЧЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ ТАНТАЛО-НИОБАТОВ В КАССИТЕРИТАХ РЕДКОМЕТАЛЬНЫХ ПЕГМАТИТОВ МЕТОДОМ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО МИКРОАНАЛИЗА

О.Ю.Белозерова, В.М.Макагон Институт геохимии им.А.П.Виноградова СО РАН 664033, Иркутск, Фаворского, 1 А obel@igc.irk.ru, vmak@igc.irk.ru

Поступила в редакцию 31 марта 2005 г.

Разработана методика рентгеноспектрального электронно-зондового микроанализа (РСМА) минералов - касситеритов и тантало-ниобатов. Изучен фазовый и химический состав касситеритов редкометальных пегматитов Восточно-Саянского пояса и включений в них тантало-ниобатов. Установлено, что Nb и Ta находятся в касситеритах как в изоморфной форме, замещая Sn в матрице минерала, так и в виде минеральных микро- и субмикровключений размером от 2 до 100 мкм. Показаны особенности и характер изменения состава включений тантало-ниобатов (группы колумбита, микролита) в процессе формирования редкометальных пегматитов в различных пегматитовых полях Восточно-Саянского пояса.

Белозерова Ольга Юрьевна - кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН.

Область научных интересов: рентгеноспектральный электронно-зондовый микроанализ природных объектов, экология, исследование микрочастиц, минералогия.

Автор 73 научных публикаций, в том числе 1 монографии.

Макагон Владимир Митрофанович – кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник Института геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН.

Область научных интересов: геология, минералогия, геохимия и генезис гранитных пегматитов различных формаций.

Автор 190 научных публикаций, в том числе 7 монографий.

Касситерит относится к минералам, в которых содержится широкий спектр элементов-примесей, таких как Fe, Mn, Ti, Nb, Ta и W. При изучении его состава необходимо иметь более детальную информацию о механизмах вхождения и характере распределения элементов в этом минерале. Для касситеритов из редкометальных пегматитов характерны высокие содержания Ta и Nb. Изучение форм их вхождения в касситерит важно как для понимания кристаллохимии этого минерала и особенностей эволюции состава пегматитов, так и для решения некоторых вопросов технологии извлечения Ta из оловянных шлаков.

Целью настоящей работы явилось изучение методом рентгеноспектрального электроннозондового микроанализа фазового и химического состава касситеритов редкометальных пегматитов Восточно-Саянского пояса и включений в них тантало-ниобатов.

Объекты исследования

В Восточно-Саянском поясе редкометальных

пегматитов, содержащих касситериты, выделяются две группы пегматитовых полей - юго-восточная и северо-западная. Первая из них представлена редкометальными пегматитами сподуменовой подформации. Они относятся к литиевому, тантал-олово-литиевому и к комплексному (Cs-Ta-Li) эволюционным геохимическим рядам, каждый из которых представлен несколькими парагенетическими типами. В этой группе нами изучены Урикское (Li), Бельское и Калгинское (Та-Sn-Li), Гольцовое и Малореченское (комплексные) поля. Пегматитовые поля северо-западной группы принадлежат к пегматитам фосфор-танталлитиевого (Александровское) и комплексного (Вишняковское) эволюционных геохимических рядов петалитовой подформации, также включающих группы парагенетических типов.

Образцы исследуемых касситеритов были отобраны в основном из пегматитов сподуменовой подформации юго-восточной группы пегматитовых полей и в меньшей – петалитовой подформации в северо-западной части пояса.

Методика РСМА минералов касситеритов и тантало-ниобатов

Подготовка образцов к исследованию

Для проведения исследований образцы касситеритов готовили в виде запрессовок в эпоксидной смоле, согласно рекомендациям авторов [1-3]. Полировали послойно с помощью абразивных материалов до достижения удовлетворительной поверхности, требуемой для анализа [2]. Для обеспечения электропроводности и снятия электростатического заряда с исследуемых образцов, методом напыления в вакууме на их поверхность наносили пленку углерода толщиной 20-30 нм [1].

Аппаратура и условия проведения анализа

Исследования касситеритов и тантало-ниобатов проведены на микроанализаторе Superprobe-733 (JEOL Ltd, Япония) с волновой регистрацией рентгеновского излучения. Для выбора оптимальных условий регистрации аналитического сигнала предварительно были изучены спектры исследуемых минералов, зависимости относительных интенсивностей определяемых элементов от разных напряжений и токов зонда. Условия анализа выбраны с учетом свойств изучаемого материала. Согласно рекомендациям авторов [4], оптимальным для анализа касситеритов и тантало-ниобатов является ускоряющее напряжение 15 кВ. Результаты наших исследований показали, что при проведении анализа при 15 кВ наложение аналитических линий в тантало-ниобатах проявляется меныше, чем при 20 кВ. Но при 15 кВ наблюдается занижение содержаний тантала на 10-15 отн. % в матрице касситерита по сравнению с данными, полученными при 20 кВ, обусловленное, на наш взгляд, возможной неопределенностью массовых коэффициентов поглощения для ТаМα-линии при расчете поправок на матричные эффекты. Поэтому касситериты были проанализированы при ускоряющем напряжении 20 кВ, токе зонда 20 нА, диаметре зонда 10 мкм, экспозиции съемки 10 с. Для проведения анализа тантало-ниобатов, учитывая малый размер их выделений, выбраны: ускоряющее напряжение 15 кВ, ток зонда 20 нА, диаметр зонда 1-10 мкм, экспозиция съемки 10 с.

В качестве аналитических линий и образцов сравнения использовали (NaKα-) альбит, (SiKα-, СаКα-) голубой диопсид, (AlKα-) пироп С-153, (FeKα-) пироп О-145, (MnKα-) Mn-гранат, (TiKα-) рутил, (TaLα-, TaMα-) чистый металл тантала, (NbLα-) сплав ниобия и алюминия, (SnLα-) касситерит.

Расчет концентраций определяемых элементов

Поправочные факторы на матричные эффекты учтены РАР-методом [5]. Пересчет относительных интенсивностей в содержания определяемых элементов выполнен по программе MARSHELL [6], адаптированной в математическом обеспечении микроанализатора Superprobe-733. Коэффициенты поглощения рентгеновского излучения рассчитаны по Маренкову [7]. Фоновые интенсивности определены расчетным способом [8].

Учет наложения аналитических линий

Серьезной проблемой при анализе касситеритов и тантало-ниобатов является наложение аналитических линий. При использовании кристалла-анализатора РЕТ ТаLy,-линия налагается на линию NbL α_1 , SnL β_1_4 -линии - на линию CaK α_1 . При использовании LiF в качестве кристаллаанализатора NbK_{β24}-линии налагаются на линию FeKα; TaMα,-линия налагается на линию SiKa, и SnLa,-линия - на линию SiKa, на кристалле-анализаторе ТАР. Наложение аналитических линий учтено с помощью коэффициентов наложения, экспериментально определенных на образцах известного состава и рассчитанных на 1 % содержания налагающегося компонента. Определенные значения коэффициентов наложения приведены в табл. 1.

Таблица 1

Экспериментальные коэффициенты наложения аналитических линий, рассчитанные на 1 % содержания налагающегося компонента

Ускоряющее напряжение, кВ	Кристалл- анализатор	Аналитическая линия налагающегося элемента	Аналитическая линия определяемого элемента	Коэффициент наложения	
	ТАР	TaMα₁	SiKα₁	0,011	
		SnLa ₁	SiKα₁	0,001	
15	LIF	ΝbΚβ _{2,4}	FeKa ₁	0,003	
	DET	TaLγ ₁	NbLα₁	0,024	
		SnLβ _{1,4}	Ca Kα ₁	0,014	
	ТАР	Ta Mα ₁	SiKα₁	0,030	
		SnLα ₁	SiKα₁	0,002	
20	LIF	NbKβ _{2,4}	FeKα ₁	0,004	
	DET	TaLγ ₁	NbLα ₁	0,029	
		SnLβ _{1,4}	Ca Kα ₁	0,023	

Профильное исследование касситеритов

Исследование фазового и химического состава матрицы касситеритов и мелких фазовых включений тантало-ниобатов проведено сканированием площадей поверхности зерен по взаимно перпендикулярным линейным горизонтальным и вертикальным профилям. Длина каждого профиля в среднем составляла от 1000 до 2000 мкм в зависимости от размера самого зерна. Шаг сканирования 10 мкм. Размер включений оценивали в режиме растрового электронного микроскопа с погрешностью менее 10% относительных.

Метрологические характеристики методики

Метрологические характеристики методики оценены на образцах сравнения известного состава, аттестованных как стандартные образцы предприятий в Объединенном институте геологии, геофизики и минералогии им. А. А. Трофимука СО РАН в г. Новосибирске. Из-за отсутствия образцов сравнения адекватного состава для определенных диапазонов концентраций, метрологические характеристики для Sn, Ta и Nb дополнительно оценены на анализируемых образцах касситеритов и включений тантало-ниобатов по среднему определяемому содержанию элемента. Число измерений для каждого диапазона составляло от 5 до 20. Данные приведены в табл. 2 и 3.

Для каждого определяемого элемента рассчитаны среднее значение (C_{cp}), стандартное отклонение (S), относительное стандартное отклонение (S_r), относительное стандартное отклонение для 2-й категории анализа (σ_{r}), доверительный интервал (Δ C). В табл. 2 и 3 также приведены аттестованные значения содержаний (C_{ar}), допустимые относительные стандартные отклонения (σ_{raon}) для горных пород и минералов для соответствующих интервалов содержаний [9] и (σ_{raon}) для 2-й категории анализа [10].

Доверительные интервалы оценены с доверительной вероятностью 95 % для случая п измерений:

$$\Delta C = t \cdot S / \sqrt{n} . \tag{1}$$

Относительное стандартное отклонение для 2-й категории анализа определено по формуле из работы [10]:

$$\sigma_{\rm r} = 100 \cdot 0.02 \cdot C^{0.8495} / C \,. \tag{2}$$

Из таблиц 2, 3 видно, что относительные стандартные отклонения (S, σ_r). характеризующие воспроизводимость определений, не превышают допустимых значений (σ_{гдоп}) для всех определяемых элементов. Предложенная методика по воспроизводимости и правильности удовлетворяет требованиям, предъявляемым ко 2-й категории анализов [9-10].

Результаты и их обсуждение

На микроанализаторе Superprobe-733 по разработанной методике РСМА изучен фазовый и химический состав касситеритов редкометальных пегматитов Восточно- Саянского пояса и включений тантало-ниобатов в этих касситеритах. В режиме растрового электронного микроскопа во вторичных и обратно рассеянных электронах исследованы поверхность, формы выделения фазовых включений, оценены размеры и однородность их распределения.

Результаты исследований касситеритов показали, что Та и Nb в них находятся как в изоморфной форме, замещая Sn в матрице минерала, так и в виде микро- и субмикровключений танталониобатов различной ограненной формы размером от 2 до 100 мкм, расположенных хаотично в объеме кристаллов.

Метролог	гические характеристи	ки методики для	а тантало-ниобатов	при ускоряющем	напряжении	15 кВ
		ан мотодики для	i futtione integrated		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

							- 0/		- 0/1	
Элемент оксид- ная форма)	Интервал со- держаний, мас. %	Образец сравнения	С _а , мас. %	С _ф , мас. %	s	S _r , %	σ _г , % (2 кат.)	σ _{, дол} , % [9]	σ _{r доп} , % [10]	дС, мас. %
Na.O	2-4,99	Bcr-2q	3,27	3,29	0,047	1,44	1,67	8,0	4,0-2,8	0,023
Na _v O	10-19,99	Альбит	11,82	11, 75	0,113	0,97	1,38	3,5	2,8-2,0	0,055
Al ₂ O ₂	10-19,99	Bcr-2g	13,80	13,65	0,173	1,26	1,35	3,5	2,8-2,0	0,167
SiO	50-59,99	Bcr-2g	54,11	54,10	0,578	1,07	1,10	0,8	2,8-2,0	0,283
CaO	5-9,99	Bcr-2g	6,95	6,91	0,102	1,48	1,49	5,0	4,0-2,8	0,049
CaO	5-9,99	Пироп-Уд92	7,54	7,51	0,088	1,17	1,48	5,0	4,0-2,8	0,063
CaO	20-29,99	Диопсид	25,84	25,70	0,105	0,41	1,23	2,1	2,8-2,0	0,061
TiO,	2-4,99	Bcr-2g	2,24	2,22	0,039	1,75	1,77	5,4	4,0-2,8	0,019
Nb ₂ O ₅	1-1,99	A*	-	1,65	0,120	7,24	1,85	7,5	4,0-2,8	0,072
Nb ₂ O ₅	2-4,99	A*	-	4,65	0,236	5,079	1,59	6,0	4,0-2,8	0,159
Nb ₂ O ₅	5-9,99	A*	-	6,67	0,295	4,43	1,50	5,4	4,0-2,8	0,170
Nb ₂ O ₅	10-19,99	A*	-	17,94	0,407	2,27	1,29	-	2,8-2,0	0,235
Nb ₂ O ₅	20-29,99	A*	-	27,28	0,323	1,186	1,21	-	2,8-2,0	0,187
Nb ₂ O ₅	30-39,99	A*	-	32,41	0,385	1,189	1,18	-	2,8-2,0	0,223
Nb ₂ O ₅	30-39,99	A*	-	38,63	0,485	1,26	1,15	-	2,8-2,0	0,280
Nb ₂ O ₅	40-49,99	A*	-	45,70	0,218	0,48	1,12	-	2,8-2,0	0,126
Nb ₂ O ₅	50-59,99	A*	-	52,54	0,244	0,46	1,10	-	2,8-2,0	0,141
Nb ₂ O ₅	50-59,99	A*	-	59,42	0,597	1,006	1,08	-	2,8-2,0	0,361
Nb ₂ O ₅	60-69,99	A*	-	63,43	0,511	0,80	1,07	-	2,8-2,0	0,343
Nb ₂ O ₅	90-99,99	Сплав Nb, Al	130,89	130,05	0,472	0,36	0,96	-	2,8-2,0	0,587
Ta₂O₅	1-1,99	A*	-	1,47	0,096	6,55	1,89	5,0	4,0-2,8	0,101
Ta ₂ O ₅	10-19,99	A*	-	18,63	0,799	4,29	1,29	-	2,8-2,0	0,571
Ta ₂ O ₅	20-29,99	A*	-	28,61	0,795	2,77	1,21	-	2,8-2,0	0,534
Ta₂O₅	30-39,99	A*	-	35,11	0,614	1,75	1,17	-	2,8-2,0	0,390
Ta ₂ O ₅	30-39,99	A*	-	38,26	0,421	1,10	1,16	-	2,8-2,0	0,255
Ta ₂ O ₅	40-49,99	A*	-	43,12	0,482	1,12	1,13	-	2,8-2,0	0,306
Ta ₂ O ₅	50-59,99	A*	-	55,81	0,744	1,33	1,09	-	2,8-2,0	0,450
Ta ₂ O ₅	50-59,99	A*	-	58,49	0,291	0,50	1,08	-	2,8-2,0	0,136
Ta₂O₅	60-69,99	A*	-	63,19	0,557	0,88	1,07	-	2,8-2,0	0,354
Ta₂O₅	60-69,99	A*	-	66,28	0,476	0,72	1,06	-	2,8-2,0	0,288
Ta ₂ O ₅	70-79,99	A*	-	71,41	0,600	0,84	1,05	-	2,8-2,0	0,332
Ta₂O₅	70-79,99	A*	-	77,40	0,258	0,33	1,04	-	2,8-2,0	0,149
Ta₂O₅	90-99,99	Металл Та	122,09	122,6	0,406	0,33	0,97	-	2,0	0,505
SnO ₂	0,5-0,99	A*	-	0,62	0,021	3,43	2,15	7,5	5,6-4,0	0,011
SnO ₂	0,5-0,99	A*	-	0,78	0,035	4,53	2,07	7,5	5,6-4,0	0,019
SnO ₂	1-1,99	A*	-	1,67	0,042	2,54	1,85	5,7	4,0-2,8	0,023
SnO ₂	90-99,99	SnO ₂	99,99	99,66	0,071	0,071	1,00	-	2,0	0,041
FeO	5-9,99	Пироп-С153	7,59	7,51	0,112	1,50	1,48	4,3	4,0-2,8	0,062
FeO	5-9,99	Пироп-Уд92	7,20	7,18	0,067	0,93	1,49	4,3	4,0-2,8	0,048
FeO	10-19,99	Пироп-О145	10,10	10,10	0,076	0,75	1,41	2,8	2,8-2,0	0,042
FeO	10-19,99	Bcr-2g	12,04	12,05	0,158	1,31	1,38	2,8	2,8-2,0	0,075
MnO	0,1-0,199	Bcr-2g	0,18	0,182	0,005	2,57	2,59	11,0	5,6-4,0	0,002
MnO	5-9,99	Mn-гранат	9,94	9,89	0,171	1,73	1,42	2,0	4,0-2,8	0,109

Примечание. А* - анализируемое включение минерала тантало-ниобата.

Метрологические характеристики методики для касситеритов при при ускоряющем напряжении 20 кВ

Элемент оксид-	Интервал со-	Образец	C _{ar,}	C _{cp,}	S	S _{r.} %	σ _{r.} %	$\sigma_{r,gon}$ %	$\sigma_{r,gon}$ %	ΔC,
ная форма)	держаний, мас. %	сравнения	мас. %	мас. %			(2 кат.)	[9]	[10]	мас. %
SnO ₂	90-99,99	SnO ₂	99,99	99,89	0,431	0,43	1,00	-	2,0	0,221
Ta₂O₅	0,5-0,99	A*	-	0,83	0,019	2,30	2,06	6,5	5,6-4,0	0,012
Ta₂O₅	2-4,99	A*	-	2,39	0,076	3,20	1,75	4,3	4,0-2,8	0,042
Ta₂O₅	2-4,99	A*	-	4,639	0,067	1,45	1,59	4,3	4,0-2,8	0,039
Ta₂O₅	5-9,99	A*	-	6,35	0,069	1,09	1,51	3,5	4,0-2,8	0,044
Ta ₂ O ₅	90-99,99	Металл Та	122,09	122,86	0,331	0,27	0,97	-	2,0	0,412
Nb ₂ O ₅	0,5-0,99	A*	-	0,67	0,024	3,58	2,12	9,3	5,6-4,0	0,016
Nb ₂ O ₅	1-1,99	A*	-	1,24	0,035	2,78	1,93	7,5	4,0-2,8	0,023
Nb ₂ O ₅	90-99,99	Сплав Nb, Al	130,89	129,95	0,766	0,59	0,96	-	2,8-2,0	0,804
TiO ₂	0,5-0,99	Bir-1g	0,96	0,96	0,055	5,73	2,01	9,0	5,6-4,0	0,039
TiO ₂	2-4,99	Bhvo-2g	2,71	2,75	0,043	1,568	1,72	5,4	4,0-2,8	0,033
TiO₂	90-99,99	Рутил	99,99	99,54	0,537	0,54	1,00	-	2,0	0,341
FeO	5-9,99	Пироп-С153	7,59	7,36	0,192	2,61	1,48	4,3	4,0-2,8	0,201
FeO	10-19,99	Пироп-О145	10,10	10,10	0,206	2,04	1,41	2,8	2,8-2,0	0,145
MnO	0,1-0,199	Пироп-О145	0,17	0,17	0,018	10,48	2,61	11,0	5,6-4,0	0,019
MnO	0,2-0,499	Пироп-С153	0,32	0,33	0,011	3,50	2,37	8,0	5,6-4,0	0,014
MnO	5-9,99	Mn-гранат	9,94	9,86	0,124	1,26	1,42	2,0	4,0-2,8	0,096
CaO	2-4,99	Mn-гранат	2,24	2,21	0,047	2,12	1,77	6,8	4,0-2,8	0,030
CaO	2-4,99	Пироп-С153	3,40	3,71	0,128	3,44	1,64	6,8	4,0-2,8	0,134

Примечание. А* - анализируемое включение минерала касситерита.

Основная часть изученных включений представлена тантало-ниобатами группы колумбита (рис. 1) с изменением средних содержаний Nb_2O_5 от 16,92 до 63,65 мас. % и Ta_2O_5 – от 21,23 до 67,24 % (табл. 4), при этом в единичных определениях содержание Nb_2O_5 понижается до 13,57 %, а Ta_2O_5 повышается до 70,47 %.





Рис. 2. Неоднородное включение манганотанталита в касситерите. Изображение в обратно рассеянных электронах. Ускоряющее напряжение - 25 кВ. Размер маркера - 5 мкм. Фотография выполнена А. Ведеполь (ЮАР)



Рис. 1. Включения колумбита-танталита разного состава в касситерите. Изображение в обратно рассеянных электронах. Ускоряющее напряжение - 25 кВ. Размер маркера - 5 мкм. Фотография выполнена А. Ведеполь (ЮАР)

Состав микровключении тантало-ниобатов группы колумбита в касситеритах Восточно-Саянского п	пояса
---	-------

[
Эволюционный геохи-	Парагенетический		й, мас. %	·····					
мический ряд	тип	Nb ₂ O ₅	Ta₂O₅	SnO ₂	FeO	MnO			
Литиевый	Поздний кварц-мусковитовый	16,92	66,52	0,41	н.о.	15,12			
	Мусковит-кварцевый	39,52	38,80	0,39	12,50	4,47			
		50,24	30,09	0,89	17,45	0,74			
	Альбит-мусковит-кварцевый	47,36	30,80	1,03	4,53	11,59			
		44,40	34,90	1,48	14,87	2,59			
	Альбитовый со сподуменом	23,85	58,44	0,62	5,21	9,94			
		52,02	26,62	0,98	11,67	6,07			
	А войт-микроклиновый (Г)	46,41	32,03	0,98	11,31	5,54			
		39,76	38,19	0,46	7,52	9,16			
	А воит-микроклиновыи (ГТ)	37,83	40,78	0,57	12,07	4,07			
		63,65	21,23	н.о.	10,96	6,58			
	Мусковит-кварцевый (Общ)	53,49	28,21	0,25	9,88	7,11			
	(жила с поллуцитом и	32,69	49,89	0,64	12,46	3,25			
Комплексный	сподуменом)	25,46	58,04	0,56	11,29	4,16			
		17,78	67,24	н.о.	9,10	6,58			
	Мусковит-кварцевый (Р)	50,82	29,56	н.о.	11,71	5,58			
	(жила с поллуцитом и	39,66	42,24	0,70	10,71	5,16			
	сподуменом)	23,83	58,86	0,56	8,92	6,02			
		53,13	29,87	0,27	11,69	5,54			
		44,58	37,96	0,56	13,40	3,04			
		30,60	55,27	1,00	13,90	1,50			
	сподуменом)	21,31	58,38	0,31	10,78	5,31			
	Микроклин-альбитовый	24,63	57,04	3,34	7,10	7,94			
Р-Та-литиевый		42,58	36,86	0,68	3,19	13,96			
	пварцевое ядро	32,63	45,56	1,14	1,86	14.10			

Примечания. (Р) – ранний темноокрашенный касситерит; (П) – поздний светлый касситерит; (Общ) – включения в неразделенном образце; н.о. – не обнаружено (обозначает отсутствие значений).

В нем полностью отсутствует Fe, хотя отношение Ta₂O₅/Nb₂O₅ изменяется в широких пределах (от 3 до 5). При этом корреляция между содержаниями Та и Mn или Nb и Fe отсутствует. В раннем темноокрашенном касситерите из мусковиткварцевой приконтактовой зоны комплексных пегматитов Гольцового поля отмечен ферроколумбит с наиболее высокими содержаниями Nb и Fe. Анализ большого количества включений минералов группы колумбита из касситерита этого пегматита показал, что их состав изменяется в широких пределах, но независимо от соотношения Nb и Та наблюдается преобладание Ре над Mn. В некоторых образцах касситерита из Ta-Sn-Li пегматита (альбитовый со сподуменом пегматит, Калгинское поле) отмечаются очень широкие вариации отношения MnO/FeO (от 0,8 до 6,2) при почти не изменяющихся содержаниях Та₂O₅ и Nb₂O₅

Кроме тантало-ниобатов группы колумбита в

касситерите встречены микролит и тантало-ниобаты Са-ферсмит и ринерсонит (табл. 5). Микролит особенно характерен для касситерита кварцевого ядра фосфор-тантал-литиевых пегматитов петалитовой подформации (Александровское поле), хотя часть включений здесь и представлена тантало-ниобатами группы колумбита, тем не менее включения микролита распространены в виде самостоятельного минерала, и нахождение его в виде включений в касситерите вполне закономерно. При этом для касситерита более ранних микроклин-альбитовых пегматитов в этом поле характерны тантало-ниобаты группы колумбита. В сподуменовой подформации микролит наблюдается только в касситерите комплексных пегматитов Гольцового поля, где он распространен гораздо реже, чем тантало-ниобаты группы колумбита, являющиеся главными минералами включений.

состав микровключении микролита и ферсмита-ри	инерсонита в касситеритах восточно-саянского пояс
---	---

N₽					Содер	жание, ма	ас. %				
образца	Na ₂ O	Al_2O_3	SiO ₂	CaO	TiO ₂	Nb ₂ O ₅	Ta₂O₅	SnO ₂	FeO	MnO	Сумма
1	6,03	н.о.	н.о.	9,93	0,35	1,97	77,32	0,69	н.о.	н.о.	96,29
2	5,37	н.о.	н.о.	10,71	0,41	1,92	81,98	0,31	0,10	н.о.	100,80
3	5,45	н.о.	н.о.	11,23	0,47	4,80	72,29	4,08	н.о.	0,17	98,49
4	3,90	0,16	1,69	12,36	0,83	4,87	71,92	3,29	н.о.	н.о.	99,02
5	5,71	н.о.	0,12	12,52	1,80	6,29	68,89	1,74	н.о.	н.о.	97,07
6	5,61	н.о.	н.о.	12,05	1,58	6,98	68,74	1,04	н.о.	н.о.	96,00
7	5,86	н.о.	н.о.	10,86	1,06	2,80	77,22	0,67	н.о.	н.о.	98,47
8	н.о.	н.о.	н.о.	15,34	0,62	59,58	20,24	0,53	н.о.	н.о.	96,31
9	н.о.	н.о.	н.о.	13,44	0,67	43,79	40,04	0,63	н.о.	н.о.	98,57
10	н.о.	н.о.	н.о.	13,27	1,18	40,76	40,64	0,55	н.о.	н.о.	96,40
11	<0,2	н.о.	<0,1	14,00	1,71	45,26	39,78	0,83	н.о.	н.о.	101,70
12	н.о.	н.о.	<0,1	14,68	0,89	63,20	18,95	0,33	н.о.	н.о.	98,10
13	н.о.	н.о.	<0,1	13,28	2,09	45,88	37,13	0,78	0,19	н.о.	99,44
14	н.о.	н.о.	0,59	14,18	1,92	40,60	43,23	0,76	<0,1	н.о.	101,32
15	н.о.	н.о.	0,11	13,46	1,96	44,09	37,49	0,64	н.о.	н.о.	97,75
16	<0,2	н.о.	н.о.	15,05	0,41	8,88	75,33	1,51	0,51	0,12	101,87

Примечания. 1 – 4 - микролит из мусковит-кварцевого агрегата комплесного пегматита (сподуменовая подформация); 5 – 7 – микролит из кварцевого ядра фосфор-тантал-литиевого пегматита (петалитовая подформация); 8 – 14 – ферсмит из кальцит-флюорит-микроклин-альбитового пегматита; 15 – ферсмит и 16 – ринерсонит из мусковит-кварцевого комплекса (8 – 16 – Та-Sn-Li ряд, сподуменовая подформация); н.о. – не обнаружено (обозначает отсутствие значений).

Кальциевые тантало-ниобаты – ферсмит (CaNb₂O₆) и ринерсонит (CaTa₂O₆) в гранитных пегматитах очень редки, особенно ферсмит. В пегматитах Восточно-Саянского пояса ферсмит широко распространен только в касситерите наиболее позднего кальцит-флюорит-альбитмикроклинового агрегата Ta-Sn-Li пегматитов Бельского поля. Именно в последней ассоциации касситерит содержит только включения ферсмита как в ранних темноокрашенных, так и в поздних светлых зонах. В касситерите мусковиткварцевого агрегата наблюдаются включения, состав которых изменяется от ринерсонита к ферсмиту, но они редки, а в альбит-мусковиткварцевом комплексе они отсутствуют. В этих комплексах распространены включения тантало-ниобатов группы колумбита.

Сопоставление содержаний Та, Nb, Mn и Fe, полученных при анализе матрицы касситеритов, показало, что в структуру этого минерала входит от 0.34 до 1.23 % Nb₂O₅, от 0.37 до 6.35 % Ta₂O₅, от 0.22 до 0.77 % FeO и от 0.11 до 0.77 % MnO, также иногда отмечается наличие содержания CaO, изменяющегося от 0.07 до 0.15 % и TiO₂ от 0.10 до 0.48 % (табл. 6). При этом Nb, Mn и Fe в части образцов полностью отсутствуют. Распределение Та и Nb в матрице часто неравномерно, и первый в ней значительно преобладает над вторым. При высоких содержаниях Ta₂O₅ ниобий отсутствует, при этом могут наблюдаться очень мелкие точки микровключений манганотанталита. Наблюдаются значительные различия содержаний Ta и Nb в касситеритах из пегматитов различных эволюционных геохимических рядов и парагенетических типов.

Заключение

Разработана методика РСМА минералов касситеритов и тантало-ниобатов. Предложенная методика по воспроизводимости и правильности удовлетворяет требованиям, предъявляемым ко 2-й категории анализов. С использованием разработанной методики изучен фазовый и химический составы касситеритов редкометальных пегматитов Восточно-Саянского пояса и включений в них тантало-ниобатов.

В результате исследований касситеритов редкометальных пегматитов установлено, что Nb и Та находятся в касситеритах как в изоморфной форме, замещая Sn в матрице минерала, так и в виде минеральных включений (танталит-колумбит, микролит, ферсмит, ринерсонит). В изоморфном виде в касситеритах Та часто преобладает над Nb. Распределение их в матрице минерала обыч-

но неравномерное. Наблюдаются значительные различия содержаний этих элементов в касси-

теритах из пегматитов разных эволюционных геохимических рядов и парагенетических типов.

Таблица 6

Тип под-	Эволюционный	Парагенетический		Содержание, мас. %							
формации	геохимический ряд пегматитов	тип пегматитов в эволю- ционном ряду	SnO ₂	Ta₂O₅	Nb ₂ O ₅	TiO ₂	FeO	MnO	CaO	Сумма	
Сподуме- новая		1	98,44	0,83	0,34	0,48	0,28	н.о.	<0,07	100,40	
			97,85	0,95	н.о.	0,14	0,22	н.о.	0,07	99,23	
	Литиевый	и	94,37	2,57	0,69	0,28	0,53	н.о.	н.о.	98,43	
			99,52	0,86	н.о.	0,10	0,22	н.о.	0,08	100,78	
		111	97,69	2,21	0,48	н.о.	0,38	н.о.	0,07	100,83	
	Комплексный	IV .	97,58	0,91	0,57	0,19	0,31	н.о.	н.о.	99,56	
			93,76	3,17	1,23	0,17	0,77	н.о.	<0,07	99,13	
		V	96,43	2,41	н.о.	н.о.	н.о.	0,33	0,10	99,27	
			93,70	4,70	н.о.	н.о.	н.о.	0,49	0,10	98,99	
		<u> </u>	98,33	0,71	н.о.	0,19	н.о.	н.о.	<0,07	99,28	
		VI	91,03	6,35	н.о.	0,19	<0,10	0,77	<0,07	98,42	
		X/0	96,35	2,01	н.о.	0,12	0,23	н.о.	0,07	98,78	
Петалито-	Фосфор-тантал-	VI	95,23	3,48	н.о.	0,10	0,36	0,11	0,15	99,43	
вая	литиевый		100,59	0,37	н.о.	<0,10	н.о.	н.о.	<0,07	99,02	
			93,64	4,66	н.о.	<0,10	<0,10	0,52	0,07	99,02	

Состав матрицы касситеритов из редкометальных пегматитов Восточно-Саянского пояса

Примечания. Парагенетический тип пегматитов в эволюционном ряду: І – сподумен-кварц-микроклин-плагиоклазовый, II – сподумен-кварц-альбит-микроклиновый, III – альбит-кварц-сподуменовый, IV – сподумен-альбит-кварц-микроклиновый, V - кварц-альбитовый, VI - лепидолит-кварц-альбитовый, VII - альбит-лепидолит-кварцевый; н.о. – не обнаружено (обозначает отсутствие значений).

Изучение химического состава включений тантало-ниобатов показало особенности и характер изменения их состава (группы колумбита, микролита) в процессе формирования пегматитов в различных пегматитовых полях.

Авторы выражают благодарность А. Ведеполь

(ЮАР) за выполненные и любезно предоставленные фотоснимки микровключений тантало-ниобатов в касситерите.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант№02-05-65293.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гвоздовер Р.С. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ: Пер. с англ. / Р.С.Гвоздовер, Л.Ф.Комолова. М.: Мир, 1984. Т.2. 348 с. 2. Подготовка препаратов для анализа на микрозонде: Методические рекомендации / Под ред. Ю.И.Маликова. Новосибирск: изд. ИГиГ СО АН СССР, 1983. 36 с.

3. Павлова Л.А. Рентгеноспектральный электроннозондовый микроанализ природных объектов / Л.А.Павлова, О.Ю.Белозерова, Л.Ф.Парадина, Л.Ф.Суворова. Новосибирск: Наука, 2000, 223 с.

4. Novak M. Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite granitic pegmatite, Marsikov, Czech Republic / M.Novak, P.Cerny, P.Uher // European Journal of Mineralogy. 2003.V.15, № 3. P.565-574.

5. Pouchou J.L. A new model for quantitative x-ray microanalysis. Part 1. Applications to the analysis of homogeneous samples / J.L. Pouchou, F. Pichoir // Rech. Aerospat. 1984. V. 3. P. 13-38.

6. Канакин С.В. Программное обеспечение электронно-зондовых микроанализаторов МАР-3 и МАР-4 для IBM PC / С.В. Канакин, Н.С. Карманов // Тез. докл. III Всерос. и VI Сиб. конф. по рентгеноспектр. анал. Иркутск, 1998. С. 67.

7. Маренков О.С. Таблицы и формулы рентгеноспектрального анализа. Методические рекомендации. Л.: Машиностроение, 1982. Вып. 3. 101 с.

8. Карманов Н.С. Моделирование тормозной составляющей фона в РСМА с волновой дисперсией / Н.С. Карманов, С.В. Канакин // Тез. докл. IV Всерос. конф. по рентгеноспектр. анал. Иркутск, 2002. С. 34. 9. Остроумов Г.В. Методические основы исследования химического состава горных пород, руд и минералов. М.: Недра, 1979. 400 с.

for analytical geochemistry laboratories – report on round 1 (July 1996) / M. Thompson, Ph.J. Potts and P.C. Webb // Geostandards Newsletter. 1996. V.20, № 2. P.295-325.

10. Thompson M. GeoPT 1. International proficiency test

* * *

INVESTIGATION OF COLUMBITE-TANTALITE INCLUSIONS IN CASSETERITES OF RARE METAL PEGMATITE BY X-RAY ELECTRON PROBE MICROANALYSIS O.Yu.Belozerova, V.M.Makagon

The X-ray electron probe microanalysis (EPMA) technique is developed for the minerals of casseterite and columbite-tantalite. The phase and chemical composition of rare metal pegmatite casseterites of the East Sayan Mts and their inclusions of columbite-tantalite were studied using the EPMA technique. The results of investigations show that niobium and tantalum are contained both in isomorphous form, substituting the tin in the matrix of mineral, and as mineral inclusions with size of 2-100 mm. The detailed study of phase and chemical composition of columbite-tantalite inclusions indicates the features of their compositional variations (columbite group and microlite) in the process of rare metal pegmatite formation in different pegmatite fields of the East Sayan Mts.