



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2006142233/03, 29.11.2006

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
29.11.2006

(45) Опубликовано: 27.07.2008 Бюл. № 21

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: РОТЕНБЕРГ Г.Б. Огнеупорные материалы. - М.: Металлургия, 1980, с.243-254. RU 2197450 С1, 27.01.2003. SU 833738 A, 10.06.1981. GB 2216514 A, 11.10.1989. US 2005/0066857 A1, 31.03.2005. FR 2568247 A1, 31.01.1986.

Адрес для переписки:
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, ГОУ ВПО "УГТУ-УПИ", Центр интеллектуальной собственности

(72) Автор(ы):

Сычев Сергей Николаевич (RU),
Кашеев Иван Дмитриевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет - УПИ" (RU)

RU 232998 С1

RU 232998 С1

(54) СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ОГНЕУПОРНОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО БЕТОНА

(57) Реферат:

Изобретение относится к огнеупорной промышленности. Сырьевая смесь для изготовления огнеупорного теплоизоляционного бетона содержит вспученный наполнитель, высокоглиноземистый компонент, высокоглиноземистый цемент, кианит, воду. Кроме того, она дополнительно содержит микрокремнезем и пластификатор, в качестве вспученного наполнителя использованы алюмосиликатные полые микросфера, а в качестве высокоглиноземистого компонента -

плотноспеченный алюмосиликатные полые микросфера, боксит в соотношении 15-40; плотноспеченный боксит 40-56; высокоглиноземистый цемент 6-10; кианит 5-20; микрокремнезем 3-5; пластификатор (сверх 100%) 0,3-0,5; вода (сверх 100%) 10-17,5. Технический результат заключается в повышении прочности при сжатии и получении не имеющего разупрочнения во всем интервале рабочих температур огнеупорного теплоизоляционного бетона. 3 табл.



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY,
PATENTS AND TRADEMARKS

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21), (22) Application: 2006142233/03, 29.11.2006

(24) Effective date for property rights: 29.11.2006

(45) Date of publication: 27.07.2008 Bull. 21

Mail address:

620002, g.Ekaterinburg, ul. Mira, 19, GOU VPO
"UGTU-UPI", Tsentr intellektual'noj sobstvennosti

(72) Inventor(s):

Sychev Sergej Nikolaevich (RU),
Kashcheev Ivan Dmitrievich (RU)

(73) Proprietor(s):

Gosudarstvennoe obshchecheobrazovatel'noe
uchrezhdenie vysshego professional'nogo
obrazovaniya "Ural'skij gosudarstvennyj
tekhnicheskiy universitet - UPI" (RU)

(54) RAW COMPOUND FOR FIREPROOF HEAT INSULATING CONCRETE

(57) Abstract:

FIELD: fireproof products industry.

SUBSTANCE: raw compound for fabrication of heat insulating concrete contains expanded aggregate, high-aluminous component, high-aluminous cement, kyanite and water. Besides it contains microsilica and plasticiser; aluminosilicate hollow microspheres are used as expanded aggregate and densely sintered bauxite as high-aluminous component with the following

ratio of ingredients (mass.%): aluminosilicate hollow microspheres 15-40; densely sintered bauxite 40-56; high-aluminous cement 6-10; kyanite 5-20; microsilica 3-5; plasticiser (over 100%) 0.3-0.5; water (over 100%) 10-17.5.

EFFECT: increase of compression strength and obtaining fireproof heat insulating concrete that has no loss of strength in the whole range of working temperatures.

3 tbl

R U 2 3 2 9 9 8 C 1

R U 2 3 2 9 9 8 C 1

Изобретение относится к огнеупорной промышленности и может быть использовано при производстве огнеупорных теплоизоляционных бетонов для изготовления монолитных футеровок тепловых агрегатов, а также безобжиговых огнеупорных теплоизоляционных изделий.

5 Известны сырьевые смеси для производства легкого бетона, содержащие высокоглиноземистый цемент, шлаковую пемзу, воду [Патент РФ №2247093, МПК C04B 28/06 23.09.2005]; цемент, трепел, микросфера, воду [Патент РФ №2277076, МПК C04B 38/08 27.05.2006].

К недостаткам указанных аналогов относится низкая температура применения.

10 Наиболее близким техническим решением является теплоизоляционная огнеупорная масса [Ротенберг Г.Б. Огнеупорные материалы. М.: Металлургия, 1980. с.253-254], содержащая вспученный наполнитель из глины, высокоглиноземистый наполнитель (обожженный оксид алюминия), высокоглиноземистый цемент, кианит, глину, воду.

Однако данный материал обладает малым пределом прочности при сжатии и 15 разупрочнением при нагреве.

Задачей изобретения является повышение прочности при сжатии и получение не имеющего разупрочнения во всем интервале рабочих температур огнеупорного теплоизоляционного бетона.

Поставленная задача достигается за счет того, что в состав для изготовления 20 огнеупорного теплоизоляционного бетона, включающий вспученный наполнитель, высокоглиноземистый компонент, высокоглиноземистый цемент, кианит, воду, дополнительно введены микрокремнезем и пластификатор, в качестве вспученного наполнителя использованы алюмосиликатные полые микросфера, а в качестве 25 высокоглиноземистого компонента - плотноспеченный боксит в следующем соотношении компонентов (мас.%): алюмосиликатные полые микросфера 15-40; плотноспеченный боксит 40-56; высокоглиноземистый цемент 6-10; кианит 5-20; микрокремнезем 3-5; пластификатор (сверх 100%) 0,3-0,5; вода (сверх 100%) 10-17,5.

Алюмосиликатные полые микросфера - легкая фракция золы-уноса тепловых 30 электростанций представляют собой мелкодисперсный неслеживающийся материал серовато-белого цвета со следующим химическим составом, мас.%: 28-33 Al₂O₃, 54-56 SiO₂, 4,5-5,5 Na₂O+K₂O, 1-2 Fe₂O₃, 10-12 CaO. Зерновой состав сфер колеблется от 30 до 300 мкм, толщина стенок - от 2 до 30 мкм (в среднем 7 мкм). Насыпная масса микросфер в неуплотненном состоянии составляет 350-400 кг/м³, плотность вещества стенок ~2,5 г/см³. Минеральный состав материала представлен стеклофазой, муллитом и кварцем, 35 газовая среда внутренней полости сфер содержит азот, кислород, углекислый газ и водяные пары. Теплопроводность равна 0,05-0,10 Вт/(м·К).

В качестве высокоглиноземистого компонента используется плотноспеченный боксит марки Rota HD (китайского производства), имеющий усредненный химический состав, мас.%: 88,0 Al₂O₃, 5,0 SiO₂, 1,5 Fe₂O₃, 4,5 TiO₂, 0,25 Na₂O+Ka₂O, 0,5 CaO+MgO.

40 Высокоглиноземистый цемент с содержанием Al₂O₃ не менее 75 мас.% соответствует ГОСТ 969-91.

Кианитовый концентрат имеет усредненный химический состав, мас.%: 42,65 SiO₂, 54,59 Al₂O₃, 0,73 CaO, 0,34 MgO, 1,32 Fe₂O₃, 0,23 K₂O, 0,14 Na₂O.

Микрокремнезем по ТУ 5743-048-02495332-96 представляет собой высокодисперсный 45 аморфный кремнезем, являющийся отходом производства при получении ферросилиция.

Пластификатор - суперпластификатор С-3 соответствует ТУ 6-36-020-4229-625-90.

Использование в патентуемом составе алюмосиликатных полых микросфер позволяет 50 иметь низкую кажущуюся плотность бетона с момента заливки до максимальных температур применения. Хотя сами сферы достаточно легкоплавки и имеют низкое содержание Al₂O₃, применение в качестве связующего материала высокоогнеупорного высокоглиноземистого материала позволяет достичь того, что при повышенных температурах связующая часть активно взаимодействует со сферами с образованием вторичного муллита и объемным расширением. Таким образом, легкоплавкий

стеклообразный материал сфер замещается огнеупорной кристаллической фазой - муллитом и не происходит значительных объемных изменений, т.к. расширение при образовании муллита компенсирует усадку и частично происходит за счет полостей сфер. Добавка кианита, который в интервале температур 1300-1400°C разлагается на муллит и

- 5 кремнеземистое стекло с необратимым объемным расширением 17-23%, позволяет регулировать объемные изменения бетона в высокотемпературной области.

Достижение технического результата за счет введения добавок микрокремнезема и пластификатора объясняется следующим образом.

В водной среде (после затворения) микрокремнезем вступает в химическое

- 10 взаимодействие с CaO (компонентом высокоглиноземистого цемента) по реакции $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{CSH}$ (гель) с образованием гидросиликата кальция, отличающегося развитой пространственной структурой и способствующего болееному заполнению пор в формирующемся матрице бетона, что повышает и прочность всей структуры бетона. Введение микрокремнезема и пластификатора существенно улучшает реологические
- 15 свойства бетонной смеси и понижает ее водопотребность, за счет чего снижается пористость матрицы и повышается прочность.

Одним из недостатков гидравлически твердеющих бетонов является разупрочнение при 600-1000°C, связанное с дегидратацией цемента. Микрокремнезем, имея высокую удельную поверхность, обладает избыточной поверхностной энергией, благодаря которой

- 20 происходит спекание при низких температурах, что способствует упрочнению.

Использование плотноспеченного боксита и алюмосиликатных полых микросфер в качестве высокоглиноземистого и вспученного наполнителей обусловлено их доступностью, невысокой стоимостью и достаточно высокими огневыми свойствами. Применение полых микросфер позволяет также решать проблему утилизации отходов

- 25 энергетической промышленности.

Образцы для испытаний изготавливались следующим образом.

Перечисленные компоненты тщательно перемешивались в сухом состоянии. Далее в смесь вводилась вода с растворенными в ней пластификаторами. Заливка образцов осуществлялась методом вибровиформования на вибростоле. Формы разбирались через 12

- 30 ч, затем образцы выдерживались 3 сут. во влажной среде для набора прочности.

Каждая плотность и открытая пористость определялись по ГОСТ 2409-95. Предел прочности при сжатии, теплопроводность, дополнительная линейная усадка определялись по ГОСТ 10180-90, ГОСТ 12170-85, ГОСТ 5402-81 соответственно.

Составы и свойства патентуемых составов приведены в табл.1 и 2, прототипа - в табл.3.

- 35 Из данных таблиц 1-3 следует, что патентуемые составы в отличие от прототипа позволяют получать более прочный на сжатие после сушки и высокопрочный после обжига теплоизоляционный огнеупорный бетон с температурой применения не ниже 1450°C, в котором отсутствует разупрочнение во всем интервале рабочих температур. Бетон может применяться для изготовления монолитных футеровок тепловых агрегатов (например, сводов сталеплавильных агрегатов), а также безобжиговых огнеупорных легковесных изделий (например, крышек желобов доменных печей).

Таблица 1

Компоненты	Содержание в составе смеси, мас.%		
	1	2	3
Алюмосиликатные полые микросфера	15	25	40
Плотноспеченный боксит	56	51	40
Кианит	20	12	5
Высокоглиноземистый цемент	6	8	10
Микрокремнезем	3	4	5
Пластификатор (сверх 100%)	0,3	0,4	0,5
Вода (сверх 100%), мас. %	10	13,5	17,5

Таблица 2

Свойства легковесного огнеупорного бетона

	Свойства	Состав			
		1	2	3	
5	Кажущаяся плотность, г/см ³	110°C, 24 ч	1,85	1,46	1,15
		1400°C, 2 ч	1,75	1,36	1,10
10	Открытая пористость, %	110°C, 24 ч	17,0	20,5	22,0
		1400°C, 2 ч	43,5	55,5	60,5
15	Предел прочности при сжатии, МПа	110°C, 24 ч	13	10	9
		800°C, 3 ч	15	13	10
		1100°C, 3 ч	20	18	16
		1400°C, 2 ч	55	40	31
20	Линейные изменения, %	110°C, 24 ч	0,0	0,0	0,0
		1400°C, 2 ч	+0,2	+0,4	+0,4
25	Дополнительная линейная усадка, %	1450°C, 5 ч	-0,6	-0,8	-0,8
	Теплопроводность при средней температуре образца 350±25°C, Вт/(м·К)	1,2	0,6	0,4	

Таблица 3	
Состав и свойства прототипа	
Показатель	Значение
Вспученный наполнитель (плотность 0,15-0,18 г/см ³) из глины, мас.%	10,0
Высокоглиноземистый наполнитель (обожженный оксид алюминия), мас.%	2,5
Высокоглиноземистый цемент, мас. %	25,0
Кианит, мас. %	35,0
Глина, мас. %	27,5
Вода (сверх 100%), мас. %	18,5
Кажущаяся плотность после 65°C/815°C, г/см ³	1,44/1,36
Предел прочности при сжатии после 65°C/815°C/1090°C, МПа	8,75/6,44/5,67
Линейные изменения после 1370°C, %	+2,2

Формула изобретения

Сыревая смесь для изготовления огнеупорного теплоизоляционного бетона, содержащая вспученный наполнитель, высокоглиноземистый компонент, высокоглиноземистый цемент, кианит, воду, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит микрокремнезем и пластификатор, в качестве вспученного наполнителя использованы алюмосиликатные полые микросфера, в качестве высокоглиноземистого компонента плотноспеченный боксит в следующем соотношении компонентов, мас.%:

алюмосиликатные полые микросфера	15-40
плотноспеченный боксит	40-56
высокоглиноземистый цемент	6-10
кианит	5-20
микрокремнезем	3-5
пластификатор (сверх 100%)	0,3-0,5
вода (сверх 100%)	10-17,5

40

45

50



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ИЗВЕЩЕНИЯ К ПАТЕНТУ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

ММ4А - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

(21) Регистрационный номер заявки: 2006142233

Дата прекращения действия патента: 30.11.2008

Извещение опубликовано: 20.07.2010 БИ: 20/2010

R U 2 3 2 9 9 9 8 C 1

R U 2 3 2 9 9 9 8 C 1