

КАТОДНОЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ В РАСПЛАВАХ KF – AlF₃ – Al₂O₃Филатов А.А.^(1,2), Николаев А.Ю.^(1,2), Суздальцев А.В.⁽²⁾, Зайков Ю.П.^(1,2)⁽¹⁾ Уральский федеральный университет


620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

⁽²⁾ Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20

Расплавы на основе системы KF-AlF₃-Al₂O₃ являются перспективными средами для получения алюминия и его сплавов (Al-Sc, Al-Zr и др.). В настоящее время хорошо исследованы свойства данных расплавов и показана возможность использования кислород-выделяющих анодов при их электролизе. Меньшее внимание было уделено катодному процессу, в частности, влиянию параметров электролиза на величину катодного перенапряжения. В настоящей работе при помощи стационарной поляризации исследовано влияние температуры (670-800 °С), катодной плотности тока (до 1 А/см²), содержания Al₂O₃ (1, 3 и 5 мас.%) в расплаве и соотношения [KF]/[AlF₃] (1.3 и 1.5 мол/мол) на перенапряжение выделения алюминия на стеклоуглероде и вольфраме.

На рисунке показано влияние катодной плотности тока, содержания Al₂O₃ и материала катода на катодное перенапряжение (*E*) при 750 °С. Повышение содержания Al₂O₃ в расплаве и замена стеклоуглерода на вольфрам приводят к снижению величин катодного перенапряжения. Это объясняется участием кислородных ионов в катодном процессе и деполяризацией выделения алюминия на вольфраме. Аналогично, повышение температуры с 670 до 800 °С приводят к снижению катодного перенапряжения с 0.80-0.85 до 0.17-0.20 В, а уменьшение соотношения [KF]/[AlF₃] с 1.5 до 1.3 мол/мол – к снижению катодного перенапряжения в среднем на 0.15-0.18 В (при катодной плотности тока 0.5 А/см²).



Катодное перенапряжение на стеклоуглероде (*A*) и вольфраме (*B*) в расплавах KF-AlF₃-Al₂O₃ в зависимости от содержания Al₂O₃ в расплаве и катодной плотности тока. Пунктир – экстраполяция