Образцы были синтезированы по стандартной керамической технологии и растворным золь-гель методом, фазовый состав контролировался посредством РФА. Определены области гомогенности и существования структурных модификаций. В общем случае происходит увеличение симметрии элементарной ячейки до моноклинной с возрастанием концентрации допанта. Рассчитаны параметры элементарной ячейки. Проведенный химический анализ показал соответствие состава синтезированных порошков номинальному составу. Методом сканирующей электронной микроскопии изучена керамика полученных молибдатов висмута, определена низкая пористость, и высокая плотность образцов. Избранные образцы были аттестованы методом импедансной спектроскопии. Показано существенное увеличение электропроводности по сравнению с матричным соединением.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-03-92605

## СИНТЕЗ И СТРУКТУРА РЯДОВ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ Y-Fe-Co-O

Брюзгина А.В., Урусова А.С., Черепанов В.А. Уральский федеральный университет 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

Изучение фазовых равновесий в системе Y–Fe–Co–O проводили при 1373 K на воздухе. Для этого было приготовлено 46 образцов с различным соотношением металлических компонентов.

Образцы для исследования получали по глицерин-нитратной технологии. Заключительный отжиг проводили при 1373 К, с последующей закалкой образцов на комнатную температуру (скорость охлаждения 300-400 К/с).


По результатам рентгенофазового анализа установлено, что в системе образуется четыре ряда твёрдых растворов: твёрдые растворы на основе CoO, на основе  $Fe_2O_3$ , на основе  $CoFe_2O_4$  и на основе феррита иттрия (YFeO $_{3-\delta}$ ). В данной работе подробно был изучен ряд на основе феррита иттрия  $YFe_{1-x}Co_xO_{3-\delta}$ .

По результатам РФА установлено, что однофазные сложные оксиды YFe<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>O<sub>3- $\delta$ </sub> образуются в интервале составов  $0 \le x < 0.45$ .

Дифрактограммы однофазных твёрдых растворов  $YFe_{1-x}Co_xO_{3-\delta}$  ( $0 \le x < 0.45$ ) хорошо описываются в рамках орторомбической ячейки пространственной группы Pnma.

Показано, что увеличение содержания кобальта в YFe<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>O<sub>3- $\delta$ </sub> приводит к монотонному уменьшению параметров и объёма ячеек, что можно объяснить размерным эффектом ( $r_{\text{Co}}^{3+}_{/\text{Co}}^{4+} = 0.75/0.67$  Å,  $r_{\text{Fe}}^{3+}_{/\text{Fe}}^{4+} = 0.785/0.725$  Å).

По результатам РФА всех исследованных образцов предложен изобарно-изотермической разрез диаграммы состояния системы Y–Fe–Co–O при 1373 K на воздухе (см. рисунок).



Изобарно-изотермической разрез диаграммы состояния системы Y-Fe-Co-O при 1373 K на воздухе

В исследуемых условиях диаграмма состояния была разбита на 8 фазовых полей.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 13-03-00958 A).