## ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ КОРРОЗИИ СТАЛИ 40X13 В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОГО АНИОННОГО СОСТАВА СРЕДЫ

Клешнина Е.Г., Круткина Т.Г. Удмуртский государственный университет 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1

Сталь 40X13 является высоколегированной сталью мартенситного класса, применяется в промышленности для изготовления изделий, работающих в различных агрессивных средах, и могут быть подвержены действию локальной электрохимической коррозии. Исследования устойчивости сплава к локальной коррозии проведены в слабощелочных средах с pH=9,20. В качестве исследуемых сред использовали боратный буферный раствор (ББР) состава 0,3M  $\rm H_3BO_3 + 0,1M$   $\rm Na_2B_4O_7$ , pH = 9.20 (фон), раствор фона + хлориды от  $\rm 10^{-4}M$  до  $\rm 10^{-2}M$ ; фон + сульфаты от  $\rm 10^{-3}M$  до 0,5M; фон + сульфаты 0,5M + хлориды  $\rm 5 \cdot 10^{-3}M$ . Электрохимические характеристики растворения, пассивации и локальной активации поверхности исследуемого сплава получены потенциодинамическим и гальваностатическим методами с помощью потенциостата  $\rm \Pi$ -5827M в трехэлектродной ячейке.

В растворе фона образец стали переходит в устойчивое пассивное состояние, за счет образования на поверхности кислородных соединений Cr (III), Cr(IV) и Fe (III).

Присутствие в ББР хлоридов в концентрации от  $10^{-4}$  до  $2.5\cdot10^{-3}$ М не приводит к изменениям коррозионно-электрохимических характеристик исследуемого сплава. При увеличении концентрации СІ-ионов до  $5\cdot10^{-3}$ М происходит активация поверхности. Визуальный контроль поверхности образца после эксперимента показал наличие повреждений порядка  $20\ 1/\text{cm}^2$  с размерами от 0.3 до 1.78мм. При дальнейшем увеличении концентрации хлоридов увеличивается количество и размеры локальных повреждений. Таким образом, величина критической концентрации СГионов равна  $5\cdot10^{-3}$ М, но активация поверхности происходит только при достижении потенциала перепассивации (E=+1.2B), и связана с образованием растворимых соединений хрома и железа.

Активирующее действие СГ-ионов концентрацией равно  $5\cdot 10^{-3}$ М подтверждают гальваностатические испытания. Добавка СГ-ионов концентрацией  $5\cdot 10^{-3}$ М при малых значениях анодного тока ( $\mathbf{i}=5\cdot 10^{-6}-10^{-5}$ А/см²) не оказывает активирующего действия на поверхность стали 40x13. При увеличении плотности анодного тока до  $\mathbf{i}=5\cdot 10^{-5}$ А/см² на кривой анодного заряжения наблюдаются многочисленные осцилляции потенциала, что свидетельствует об активации поверхности. Дальней-

шее увеличение плотности анодного тока приводит к сокращению времени образования первых повреждений, и увеличению времени нахождения сплава в активном состоянии. Потенциал питтингообразования (Епо) по гальваностатическим данным на 0,30В отрицательнее по сравнению с потенциодинамическими данными. Следовательно, гальваностатические испытания позволяют более точно определить потенциал начала образования локальных повреждений.

Присутствие в фоне добавок сульфат ионов от  $10^{-3}$ М до 0,5М не активирует поверхность стали 40X13 во всей области анодных потенциалов. Содержание хлоридов в количестве более  $5\cdot 10^{-3}$ М локально депассивирует поверхность исследуемой стали. Добавка сульфатов и хлоридов не оказывают влияния на состав пассивной пленки. При совместном присутствии в растворе фона хлоридов и сульфатов последние оказывают благоприятный эффект, устраняя агрессивное действие хлоридов.

## СТРУКТУРА, ТЕРМИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДОГО РАСТВОРА Ва $_{2+x}$ In $_2$ Zr $_x$ O $_{5+3x}$

Косарева О.А., Догодаева Е.Н., Анимица И.Е. Уральский государственный университет 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.51

Синтез новых фаз, обладающих проводимостью по разным сортам носителей ( ${\rm O}^{2^-}$ ,  ${\rm H}^+$ ), в настоящее время является актуальной задачей. Для понимания сущности явления протонной проводимости необходимы исследования транспортных свойств, рассмотрение возможности реализации протонного переноса, а также формы кислородно-водородных группировок, находящихся в структуре сложных оксидов в результате процесса гидратации. Одним из классов высокотемпературных протонных проводников являются сложные оксиды со структурной разупорядоченностью в кислородной подрешетке. Возможность внедрения воды в данные фазы и концентрация образующихся протонных носителей связана с количеством вакансий кислорода.

В рамках данной работы получены фазы твердого раствора  $Ba_{2+x}In_2Zr_xO_{5+3x}$  (x=1;2), определена их структура, исследованы электрические свойства, проведены спектроскопические и термогравиметрические исследования.

Исследуемые составы получены методом твердофазного синтеза при ступенчатом повышении температуры (800-1300°С) и многократных перетираниях в среде этилового спирта. В качестве исходных компонентов были выбраны оксиды и карбонаты соответствующих металлов. Рентгенографический анализ показал, что данные фазы обладают струк-