#### УДК 669.1

### М.И. Пономарева<sup>1\*</sup>, М.А. Гервасьев<sup>2</sup>

## ВЛИЯНИЕ КРЕМНИЯ И АЛЮМИНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА Cr-Ni-Mo СТАЛЕЙ ПОСЛЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

В работе методом высокотемпературного рентгеноструктурного анализа проведено исследование изменения фазового состава сталей в процессе изотермической закалки. Определены механические свойства и структура сталей после такой обработки.

*Ключевые слова*: изотермическая обработка, остаточный аустенит, изменение фазового состава, механические свойства.

#### M. I. Ponomareva, M. A. Gervasyev

# EFFECT OF SILICON AND ALUMINUM ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF Cr-Ni-Mo STEELS AFTER ISOTHERMAL TREATMENT

Changes of phase composition of steels during isothermal quenching were investigated by means of high-temperature X-ray diffraction analysis. The mechanical properties and structure of the steel after such processing were determined.

*Key words*: isothermal processing, retained austenite, change in phase composition, mechanical properties.

В настоящей работе исследована возможность получения большего количества остаточного аустенита за счет легирования Al и Si в промышленных сталях для особо крупных поковок ответственного назначения: энергомашиностроения, судостроения и т.д.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Пневмостроймашина, г. Екатеринбург

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург

<sup>\*</sup>ami504@mail.ru

В работе исследованы особенности бейнитного превращения в сталях  $35XH1M2\Phi A$ ,  $35XH1M2\Phi C2A$  и  $35XH1M2\Phi W2A$  после изотермической выдержки при  $350~^{\circ}C$  в течение двух часов.

Оценка изменения фазового состава проводилась с помощью метода терморентгенографии. Анализ проводился на дифрактометре Bruker D8 Advance в диапазоне углов дифракции  $2\theta = 48-101^\circ$  в излучении К $\alpha$  Со с шагом 0,04 °C использованием позиционно-чувствительного детектора LynxEye; эквивалентное время на шаг — 93 с. Результаты представлены на рис.




Рис. Доли фаз стали  $35XH1M2\Phi A + 1,5\%$  Si

Проанализирована микроструктура указанных сталей после изотермического бейнитного превращения. Во всех сталях наблюдается характерная структура нижнего бейнита с незначительным количеством остаточного аустенита.

Определены механические свойства после термической обработки. Все исследуемые стали после испытаний на разрыв имеют высокое равномерное относительное удлинение и относительно низкое сужение. Это характерно для сталей с TRIP-эффектом. Таким образом, предложенная термическая обработка и химический состав позволяют получить высокую пластичность и прочностные свойства.

Прочностные характеристики исследуемых сталей после изотермической обработки, по сравнению с улучшением (температура отпуска 500 °C, 2 часа), повышаются в среднем на 20 %.

Таким образом, для комплексно легированных сталей с высоким содержанием карбидообразующих элементов показана возможность повышения механических свойств и технологической пластичности.