

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



(19) RU (11) 2 278 740 (13) С1

(51) МПК  
B03D 1/02 (2006.01)  
E03D 1/12 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2004136544/03, 14.12.2004

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:  
14.12.2004

(45) Опубликовано: 27.06.2006 Бюл. № 18

(56) Список документов, цитированных в отчете о  
поиске: RU 2036732 С1, 09.06.1995. SU 1572704  
A1, 23.06.1990. Справочник по обогащению руд  
под ред. О.С.Богданова, т.2, часть 1. М.:  
Недра, 1974, с.398.

Адрес для переписки:  
620002, г.Екатеринбург, ул. Мира, 19, ГОУ  
УГГУ-УПИ, центр интеллектуальной  
собственности

(72) Автор(ы):  
Елисеев Николай Иванович (RU),  
Авербух Александра Васильевна (RU),  
Ороско Баярбат (RU)

(73) Патентообладатель(и):  
Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
"Уральский государственный технический  
университет - УПИ" (RU)

(54) СПОСОБ ФЛОТАЦИИ СУЛЬФИДНЫХ МЕДНЫХ РУД

(57) Реферат:

Использование: изобретение относится к  
обогащению полезных ископаемых и может быть  
использовано при переработке сульфидных руд,  
содержащих сульфиды меди и пирит. Позволяет  
повысить содержание меди в концентрате за счет  
разрушения неселективных флокул. Способ

включает измельчение руды в известковой среде,  
последующее кондиционирование пульпы с  
реагентами - собираителем и вспенивателем - и  
флотацию минералов меди. В операцию рудного  
измельчения дополнительно вводят  
нафталинформальдегидсульфонат натрия в  
количестве от 7,5 до 30 г/т руды. 1 табл.

R U 2 2 7 8 7 4 0 C 1

R U 2 2 7 8 7 4 0 C 1

RUSSIAN FEDERATION



(19) RU (11) 2 278 740 (13) C1

(51) Int. Cl.

B03D 1/02 (2006.01)

E03D 1/12 (2006.01)

FEDERAL SERVICE  
FOR INTELLECTUAL PROPERTY,  
PATENTS AND TRADEMARKS

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21), (22) Application: 2004136544/03, 14.12.2004

(24) Effective date for property rights: 14.12.2004

(45) Date of publication: 27.06.2006 Bull. 18

Mail address:

620002, g.Ekaterinburg, ul. Mira, 19, GOU  
UGTU-UPI, tsentr intellektual'noj sobstvennosti

(72) Inventor(s):

Eliseev Nikolaj Ivanovich (RU),  
Averbukh Aleksandra Vasil'evna (RU),  
Orosoo Bajarbat (RU)

(73) Proprietor(s):

Gosudarstvennoe obrazovatel'noe uchrezhdenie  
vysshego professional'nogo obrazovanija  
"Ural'skij gosudarstvennyj tekhnicheskij  
universitet - UPI" (RU)

(54) METHOD OF FLOATING SULFIDE COPPER ORES

(57) Abstract:

FIELD: enrichment.

SUBSTANCE: method comprises disintegrating ore  
in the lime fluid, conditioning pulp with

reagents that are made of collecting and foaming  
agents, and floating copper minerals.

EFFECT: enhanced efficiency.

1 tbl, 1 ex

R U 2 2 7 8 7 4 0 C 1

R U 2 2 7 8 7 4 0 C 1


Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при переработке сульфидных руд, содержащих сульфиды меди и пирит.

Известен способ обогащения сульфидных руд, содержащих повышенное количество пирита, с применением извести для его депрессии [1].

- 5 Недостатком этого способа является его малая селективность, приводящая к получению низкокачественного медного концентратата. При этом уровень извлечения меди в концентрате часто также недостаточно высокий. Это связано с тем, что частицы медных сульфидных минералов в процессе кондиционирования пульпы, либо в циклах рудного измельчения, сталкиваясь с частицами пирита, образуют неселективные флоккулы, состоящие из частиц 10 пирита и медных минералов с различным соотношением их в каждой отдельной взятой флоккуле. Такие флоккулы закрепляются на поверхности пузырьков воздуха и выносятся в пенный продукт, приводя к снижению качества медного концентратата. Фиксация флоккул на поверхности пузырьков воздуха затрудняет флотацию отдельных частиц сульфидов меди, что приводит к снижению извлечения меди в медный концентрат.
- 15 В качестве прототипа выбран наиболее близкий по технической сущности к достигаемому результату способ, включающий использование в качестве реагентов - собирателей ксантогенатов или дитиофосфатов с малой длиной углеводородного радикала, например  $C_2H_5$  или  $C_3H_7$  [2]. Однако применение короткоцепочечных собирателей, вследствие их меньшей химической активности, приводя к повышению 20 содержания меди в концентрате, вызывает резкое снижение извлечения меди в концентрат.

Технический результат, который может быть получен при использовании описываемого способа - повышение содержания меди в концентрате, наряду с увеличением извлечения меди в концентрат достигается за счет разрушения неселективных флоккул при введении в 25 технологический процесс реагента-диспергатора нафталинформальдегидсульфоната натрия.

Технический результат достигается тем, что в способе флотации сульфидных медных руд, включающем их измельчение в известковой среде, последующее кондиционирование пульпы с реагентами - собирателем и вспенивателем - и флотацию минералов меди, согласно изобретению в операцию рудного измельчения дополнительно вводят от 7,5 до 30 30 г/т руды нафталинформальдегидсульфонат натрия следующей структурной формулы:



40 Вводят нафталинформальдегидсульфонат натрия в виде водного раствора с концентрацией 1-3%, подбирая его расход с учетом вещественного состава руды и условий ее переработки. После этого добавляют реагент-собиратель (например бутиловый ксантогенат), вспениватель и проводят флотацию. Медный концентрат получают в виде пенного продукта.

45 Нафталинформальдегидсульфонат натрия разрушает минеральные флоккулы в первую очередь неселективные, а также препятствует их образованию. В результате этого реагент-депрессор пирита - известь более эффективно подавляет флотацию свободных частиц пирита, что приводит к повышению качества медного концентратата. При этом улучшаются условия флотации сульфидов меди, так как частицы сульфидов меди не объединены во флоккулы с частицами пирита.

50 Все перечисленное приводит к повышению эффективности разделения сульфидов меди и пирита, которая количественно выражается через коэффициент селективности K

$$K = \frac{E'_{Cu} \cdot E''_s}{E''_{Cu} \cdot E'_s},$$

где  $E'_{Cu}$ ,  $E''_s$  - извлечение меди в медный концентрат, серы - в хвосты медной флотации

<sup>5</sup>  $E''_{Cu}$ ,  $E'_s$  - извлечение меди в хвосты медной флотации и серы - в медный концентрат

#### ПРИМЕР

Предлагаемым способом флотировали сульфидную медную руду Сафьяновского месторождения, содержащую 1.65% меди, 32% серы. Реагентный и технологический режимы флотации соответствовали принятым на обогатительной фабрике, <sup>10</sup> перерабатывающей эти руды, а в цикл рудного измельчения дополнительно вводили нафталинформальдегидсульфонат натрия, расходы которого изменяли от 15 до 45 г/т руды.

Результаты опытов приведены в таблице

15	Расход нафталинформальдегидсульфоната натрия, г/т	Выход медного концентрата, %	Извлечение меди в медный концентрат, %	Содержание меди в медном концентрате, %	Коэффициент селективности
	0	11,25	75,96	10,87	10,42
	7,5	11,26	78,95	11,50	12,89
	15,0	8,44	78,22	15,20	22,34
	30,0	8,57	78,86	15,00	22,48
	45,0	7,43	68,37	15,00	15,35

20

Анализ полученных данных показывает, что введение нафталинформальдегидсульфоната натрия в операции рудного измельчения приводит к снижению выхода медного концентрата за счет уменьшения содержания в нем пирита, повышению содержания меди в концентрате и увеличению ее извлечения в концентрат.

25

Помимо этого в диапазоне расходов нафталинформальдегидсульфоната натрия от 7,5 до 30 г/т руды возрастает коэффициент селективности разделения меди и пирита.

#### Литература


1. Справочник по обогащению руд Т.3. «Обогатительные фабрики» М.: Недра, 1974. 408 с.
2. Глембоцкий В.А., Классен В.И. Флотационные методы обогащения. М.: Недра, 1981. 304 с.

#### Формула изобретения

35

Способ флотации сульфидных медных руд, включающий их измельчение в известковой среде, последующее кондиционирование пульпы с реагентами - сорбентом и вспенивателем и флотацию минералов меди, отличающийся тем, что в операцию рудного измельчения дополнительно вводят от 7,5 до 30 г/т руды нафталинформальдегидсульфонат натрия следующей структурной формулы:

40



45