Климова А.В., Михайловская З.А., Буянова Е.С.

# СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ НА ОСНОВЕ МОЛИБДАТА ВИСМУТА

Аннотация. Данная работа посвящена синтезу и изучению свойств и структуры Sb-, Sи Sn-замещенных Bi<sub>13</sub>Mo<sub>5</sub>O<sub>34</sub>. Сложные оксиды были синтезированы с использованием твердофазного метода. Образцы были исследованы с использованием XRPD. Электропроводность изучалась методом импедансной спектроскопии.

Ключевые слова: молибдат висмута, допирование, электпропроводность.

*Abstract.* This study is devoted to the synthesis and study of the properties and structure of Sb-, S- and Sn-substituted Bi<sub>13</sub>Mo<sub>5</sub>O<sub>34</sub>. Complex oxides were synthesized using the solid phase method. Samples were investigated using XRPD. The electrical conductivity was studied by impedance spectroscopy.

Keywords: bismuth molybdate, doping, electrical conductivity.

## Введение

Современные научные задачи предусматривают поиск новых материалов, обладающих такими свойствами как термостойкость и высокая кислородноионная проводимость. Такими материалами являются сложнооксидные соединения, свойства которых можно регулировать в широком диапазоне параметров путем направленного допирования.

Данная работа посвящена исследованию возможности получения, установлению специфики структуры и свойств кислородно-ионных проводников на основе Bi<sub>13</sub>Mo<sub>5</sub>O<sub>34±δ</sub>, замещенного сурьмой, серой и оловом.

Матричное соединение Bi<sub>13</sub>Mo<sub>5</sub>O<sub>34±δ</sub> обладает редкой колончатой структурой: содержит колончатые фрагменты [Bi<sub>12</sub>O<sub>14</sub>]<sub>n</sub><sup>8n+</sup>, ориентированные вдоль оси у, и окруженные кислородно-молибденовыми полиэдрами и изолированными ионами висмута.

Ві<sub>13</sub>Мо<sub>5</sub>О<sub>34±δ</sub> кристаллизуется в триклинной симметрии, выше 310°С переходит в моноклинную модификацию, что отражается на электропроводящих характеристиках [1]. Замещение в рассматриваемом молибдате висмута может привести к стабилизации моноклинной модификации и оптимизации проводящих свойств

В последнее время ведется поиск анионных проводников, которые применяются как кислородные датчики в каталитических нейтрализаторах, мембраны для разделения кислорода и азота и др., все эти применения требуют быстрого переноса O<sub>2</sub>. Bi<sub>26</sub>Mo<sub>10</sub>O<sub>69</sub> проявляет себя как кислородно-ионный

132

проводник с числом переноса ионов кислорода  $t_0^{2-1} = 1$  и общей электропроводностью  $\sigma_{700} \approx 10^{-3} \, \text{См} \cdot \text{см}^{-1}$  [2, 3].

Экспериментально было показано, что модификация проводящих свойств сложных оксидов на основе Bi<sub>26</sub>Mo<sub>10</sub>O<sub>69</sub> возможна в случае изменения химического состава, т.е. допирования, приводящего к снижению температуры перехода и стабилизации моноклинной модификации. Замещение в Bi<sub>26</sub>Mo<sub>10</sub>O<sub>69</sub> может быть проведено тремя способами: (1) замещение в подрешетку висмута, находящегося в колонках [Bi<sub>12</sub>O<sub>14</sub>]<sub>n</sub>; (2) замещение «изолированных» позиций висмута; (3) допирование молибден-кислородных полиэдров. Так, Castro с соавторами в своих работах [4] описывали первый способ замещения. Данный случай встречается крайне редко и описан Castro только для семейства  $Bi(Bi_{12-x}Te_xO_{14})Mo_{4-x}V_{1+x}O_{20}, 0 \le x \le 2$ . Было показано, что при допировании может наблюдаться снижение электропроводности, что связывают с различной активностью неподеленных  $nS^2$  электронных пар висмута и теллура [5]. Второй способ дозирования Bi<sub>26</sub>Mo<sub>10</sub>O<sub>69</sub>, основанный на замещении «изолированного» иона висмута, более распространён и приводит к образованию сложных оксидов с формулой Bi<sub>1-x</sub>Me<sub>x</sub>[Bi<sub>12</sub>O<sub>14</sub>]Mo<sub>5</sub>O<sub>34±δ</sub>. Также были описаны случаи замещения висмута на Ca, Sr и Ba (x<0.75) [3]. Авторы [6] отмечают, что при введении вакансий В позицию «изолированного» иона висмута электропроводность увеличивается, т.к. становится возможен перенос ионов между полиэдрами МоО<sub>4</sub>.

При замещении подрешетки молибдена результате введения допанта в структуру соединения могут быть внесены дополнительные вакансии, или увеличено разупорядочение молибден-кислородных полиэдров. В [2, 7] были получены твердые растворы Bi<sub>13</sub>Mo<sub>5-x</sub>V<sub>x</sub>O<sub>34-δ</sub> ( $x\leq2$ ). Замещение полиэдров молибдена катионами Li<sup>+</sup>, Mg<sup>2+,</sup> Al<sup>3+</sup>, Ge<sup>4+</sup>, Si<sup>4+</sup> было изучено в [8]. У сложных оксидов состава Bi<sub>13</sub>Mo<sub>4.5</sub>Si<sub>0.5</sub>O<sub>34</sub> и Bi<sub>13</sub>Mo<sub>4.5</sub>Ge<sub>0.5</sub>O<sub>34</sub> было обнаружено немонотонное изменение параметров элементарной ячейки, что говорит о дополнительных фазовых переходах. Замещение фосфором и вольфрамом было исследовано в [3]. Были получены образцы состава Bi<sub>26</sub>Mo<sub>10-x</sub>W<sub>x</sub>O<sub>69-δ</sub> и Bi<sub>26</sub>Mo<sub>10-x</sub>P<sub>x</sub>O<sub>69-δ</sub>, определены области гомогенности  $0\leq x\leq2$  и  $0\leq x\leq1$  соответственно.

Для молибдата  $Bi_{26}Mo_{10}O_{69}$  при переходе в триклинную модификацию наблюдается резкое снижение электропроводности. При замещении температура перехода снижается, а электропроводящие свойства улучшаются, что было показано на примере допантов Pb, Ca, Sr, Ba (замещение в подрешетку висмута) и P, W (замещение в подрешетку молибдена) [3].

#### Образцы и методика эксперимента

Для синтеза изучаемых твердых растворов в работе использовали следующие исходные оксиды и соли: Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (ос.ч.), MoO<sub>3</sub> (ос.ч.), Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (ос.ч.), SnO<sub>2</sub> (ос.ч.), (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (ч.д.а..) и SbCl<sub>3</sub> (ч.д.а..). Исходные оксиды предварительно прокаливали для удаления влаги и получения устойчивых модификаций при температурах, указанных в таблице 1.

Таблица 1 – Температуры прокаливания исходных оксидов и солей

Исходное вещество	Тотжига, К	Время выдержки, ч
Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	973	4
$MoO_3$	773	4
$Sb_2O_3$	573	4
SnO <sub>2</sub>	773	4

Для синтеза твердых растворов готовили смеси из исходных оксидов и солей.

Синтез сложных оксидов осуществляли в соответствии с уравнениями реакций:

 $6.5 \operatorname{Bi}_{2}O_{3} + 5\operatorname{MoO}_{3} = \operatorname{Bi}_{13}\operatorname{Mo}_{5}O_{34.5},\tag{1}$ 

6.5  $Bi_2O_3 + (5-y)MoO_3 + 3x(NH_4)_2SO_4 = Bi_{13}Mo_{5-x}S_{3x}O_{34.5\pm\delta} + 6xNH_{3+}3xH_2O(2)$ где  $x=0.1-0.7, \Delta x=0.1$ 

$$SbCl_3 + H_2O$$
 (кипячение)= $Sb_2O_3 \times H_2O = Sb_2O_3$ , (3)

$$6.5Bi_2O_3 + (x/2)Sb_2O_3 + (5-x)MoO_3 = Bi_{13}Mo_{5-x}Sb_xO_{34.35\pm\delta}$$
(4)

где *х*=0.1-0.7, *Δх*=0.1

6.5  $Bi_2O_3 + xSnO_2 + (5-x)MoO_3 = Bi_{13}Mo_{5-x}Sn_xO_{34.4\pm\delta}$  (5) где x=0.1-1.0,  $\Delta x$ =0.1

Смеси тщательно перетирали в агатовой ступке с добавлением этилового спирта в качестве гомогенизатора и прессовали в брикеты. Брикеты помещали в тигли на прослойку из порошка этого же состава (для минимизации взаимодействия с тиглем) и подвергали отжигу в две стадии. Первая стадия – отжиг при 823 К, затем закаливание брикета помещением его в воду комнатной температуры. После первой термообработки образцы перетирали с этиловым спиртом для следующей стадии. Вторая стадия – отжиг при 1163 К для образцов замещенных сурьмой и оловом, и 1123 К для составов допированных серой, затем медленное охлаждение вместе с печью. Фазовый состав контролировали методом РФА.

Определение областей существования твердых растворов и их структурную аттестацию осуществляли методом РФА. Твердые растворы состава  $Bi_{13}Mo_{5-x}Sb_xO_{34.35-\delta}$ ,  $Bi_{13}Mo_{5-x}Sn_xO_{34.4-\delta}$ ,  $Bi_{13}Mo_{5-x}S_xO_{34,5-\delta}$  и  $Bi_{13}Mo_{5-x}S_{3x}O_{34.5-\delta}$  были

синтезированы по стандартной керамической технологии путем гомогенизации и последующего отжига стехиометрических количеств исходных оксидов, хлоридов и карбонатов.

Обнаружено, что при замещении молибдата висмута  $Bi_{13}Mo_5O_{34.5}$  серой наблюдается широкая область гомогенности твердых растворов:  $x \le 0.6$ . Граница области гомогенности твердых растворов  $Bi_{13}Mo_{5-x}Sn_xO_{34.4-\delta}$  и  $Bi_{13}Mo_{5-x}Sb_xO_{34.35-\delta}$   $x \le 0.3$ .

С помощью анализа вида рентгенограмм были установлены группы симметрии соединений. Обнаружено, что при x=0-0.3 все образцы кристаллизуется в триклинной модификации, а при x>0.3 – в моноклинной. Примеры рентгенограмм приведены на рисунках 1.



Рисунок 1 – Рентгенограмма  $Bi_{13}Mo_{5-x}Sn_xO_{34.5-\delta}$ 

При изучении химического состава рассматриваемых сложнооксидных соединений методом атомно-эмиссионной спектроскопии выявлено несоответствие химического состава заданным формульным значениям с точностью до ошибки эксперимента (табл. 2).

X	Bi:Mo:S	Bi(±0.05):Mo(±0.05):S(±0.05)
	теоретическое	экспериментальное
0	13:5:0	12.98:5.05:0
0.1	13:4.9:0.1	12.99:4.92:0.03
0.2	13:4.8:0.2	13.02:4.84:0.07
0.3	13:4.7:0.3	13.01:4.74:0.10
0.4	13:4.6:0.4	13.02:4.65:0.14
0.5	13:4.5:0.5	12.99:4.55:0.17
0.6	13:4.4:0.6	12.98:4.45:0.21
0.7	13:4.3:0.7	12.99:4.92:0.23

Таблица 2 – Результаты химического анализа образцов  $Bi_{13}Mo_{5-x}S_xO_{34,5-\delta}$ 

В соответствии с результатами химического анализа (таблица 2) был проведен синтез образцов с утроенным содержанием серы. Методом РФА была установлено, что данные образцы также однофазы, но отличаются значениями параметров элементарной ячейки и заселенностями кристаллографических плоскостей.

Общая электропроводность образцов номинального состава Ві13Мо5- $_{x}A_{x}O_{34.5\pm\delta}$ , где A=Sn, Sb, S исследована методом импедансной спектроскопии в интервале температур 825 – 200 °C в режиме охлаждения. Для каждого состава измерения проводились на таблетированных образцах с платиновыми электродами. Как основная форма представления результатов измерений выбраны импедансные диаграммы (или спектры) в координатах мнимая действительная часть импеданса (Im<sub>Z</sub>=f(Re<sub>z</sub>)), называемые также годографом импеданса. Форма зависимости мнимой части комплексного сопротивления от действительной меняется при изменении температуры. Вид зависимостей одинаков для всех замещенных соединений. В явном виде можно выделить высокотемпературную И низкотемпературную область измерений, характеризующуюся определенным типом годографов. На основе годографов импеданса были построены температурные и концентрационные зависимости проводимости. По результатам импедансных измерений построены температурные зависимости общей электропроводности. Полученные данные представлены в виде графиков температурной зависимости электропроводности в аррениусовских координатах (см. рисунок 2). Подобный вид зависимостей характерен для всех исследуемых составов.



Рисунок 2 – Избранные температурные зависимости электропроводности соединений состава Bi<sub>13</sub>Mo<sub>5-x</sub>Sn<sub>x</sub>O<sub>34.5-δ</sub>

Наблюдается заметное увеличение электропроводности по сравнению с матричным соединением. Зависимость проводимости от температуры для образцов, кристаллизующихся В диапазоне измерения температур В моноклинной симметрии линейна образцов, монотонна; И У кристаллизующихся триклинной симметрии, В имеется ИЗЛОМ, соответствующий полиморфному фазовому переходу. Видно, что в области высоких температур значения проводимости практически не зависят от состава, а в области низких температур наблюдается куполообразная зависимость, причем максимальными значениями электропроводности обладают составы, близкие к концентрационной границе существования триклинной И моноклинной форм.

Из полученных данных видно, что наибольшую электропроводность проявляют составы  $Bi_{13}Mo_{4.7}Sn_{0.3}O_{34.2}$ ,  $Bi_{13}Mo_{4.7}Sb_{0.3}O_{34.05}$  и  $Bi_{13}Mo_{4.8}S_{0.6}O_{35.7}$ . Электропроводность  $Bi_{13}Mo_5O_{34.5\pm\delta}$  допированного Sb будет несколько ниже во всей области температур, чем электропроводность при допировании Sn и S (пример на рисунке 3). Значения для электропроводности избранных составов приведены в таблице 3.



Рисунок 3 – Сравнение температурных зависимостей электропроводности соединений состава Bi<sub>13</sub>Mo<sub>5-x</sub>A<sub>x</sub>O<sub>34.5±δ</sub>, где A=Sn, Sb, S

Таблица 3 – Удельная электропроводность избранных составов  $Bi_{13}Mo_{5-x}A_xO_{34.5\pm\delta}$ , где A=Sn, Sb, S

Состав	σ <sub>623 K</sub> , См∙см <sup>-1</sup>	$\sigma_{1023 \text{ K}}, \text{Cm} \cdot \text{cm}^{-1}$
$Bi_{13}Mo_{4.7}Sn_{0.3}O_{34.2}$	6.06×10 <sup>-4</sup>	1.79×10 <sup>-2</sup>
$Bi_{13}Mo_{4.7}Sb_{0.3}O_{34.05}$	3.06×10 <sup>-4</sup>	1.17×10 <sup>-2</sup>
$Bi_{13}Mo_{4.8}S_{0.6}O_{35.7}.$	5.77×10 <sup>-4</sup>	1.62×10 <sup>-2</sup>
YSZ [9]	$3.16 \times 10^{-5} - 3.16 \times 10^{-4}$	$1 \times 10^{-1} - 3.16 \times 10^{-2}$

Таким образом, в исследованной области температур все исследованные составы имеют величину общей электропроводности в пределах в среднем  $4.95 \times 10^{-8} - 2.25 \times 10^{-2}$  Ом<sup>-1</sup>·см<sup>-1</sup>. Наибольшую электропроводность, сопоставимую с проводимостью YSZ, показывают молибдаты висмута допированные оловом и сурьмой *x*=0.3, и серой *x*=0.2.

## Заключение

В ходе работы выполнено исследование класса низкосимметричных замещенных молибдатов висмута с уникальными колончатыми фрагментами

структуры. Найдена взаимосвязь состава, температурных и концентрационных областей устойчивого существования, специфики структуры и свойств твердых растворов на основе Bi<sub>26</sub>Mo<sub>10</sub>O<sub>69</sub>.

Синтезированы и исследованы во всем концентрационном интервале сложные оксиды  $Bi_{13}Mo_{5-x}A_xO_{34.5\pm\delta}$ , где A=Sn, Sb, S.

Определены концентрационные границы области гомогенности полиморфных модификаций замещенных молибдатов висмута Bi<sub>13</sub>Mo<sub>5-x</sub>A<sub>x</sub>O<sub>34.5±δ</sub>, где A=Sn, Sb, S. Определены области существования триклинной и моноклинной модификации твердых растворов.

Методом спектроскопии электрохимического импеданса выявлены особенности характер И импедансных спектров, температурных И концентрационных зависимостей электропроводности керамических материалов на основе замещенных молибдатов висмута.

Зависимость электропроводности от концентрации допанта имеет куполообразный вид с максимумом вблизи «переходного состояния»: области появления моноклинной модификации или триклинной модификации, близкой по параметрам к моноклинной.

Таким образом, в исследованной области температур все исследованные составы имеют величину общей электропроводности в пределах в среднем  $4.95 \times 10^{-8} - 2.25 \times 10^{-2}$  Ом<sup>-1</sup>·см<sup>-1</sup>. Наибольшую электропроводность, сопоставимую с проводимостью YSZ, показывают молибдаты висмута допированные оловом и сурьмой *x*=0.3, и серой *x*=0.2. Наибольшие значения общей проводимости имеют составы Bi<sub>13</sub>Mo<sub>4.7</sub>Sn<sub>0.3</sub>O<sub>34.2</sub>, Bi<sub>13</sub>Mo<sub>4.7</sub>Sb<sub>0.3</sub>O<sub>34.05</sub> и Bi<sub>13</sub>Mo<sub>4.8</sub>S<sub>0.6</sub>O<sub>34.5</sub>.

По совокупности электрофизических характеристик, термической и структурной устойчивости, замещенные молибдаты висмута с колончатой структурой можно считать перспективными материалами для использования в электрохимических устройствах.

# Библиографический список

- Buttrey J. D. Compositional and structural trends among the bismuth molybdates / J. D. Buttrey // Topics in Catalysis. – 2001. – Vol. 15, Is. 2/4. – P. 235–239.
- 2.  $Bi_{26}Mo_{10}O_{\delta}$  Solid Solution Type in the  $Bi_2O_3$ -MoO<sub>3</sub>-V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Ternary Diagram / R. N. Vannier, G. Mairesse, F. Abraham [et al.] // Journal of Solid State Chemistry. 1996. Vol. 122, Is. 2. P. 394–406.
- A new class of mono-dimensional bismuth-based oxide anion conductors with a structure based on [Bi<sub>12</sub>O<sub>14</sub>]<sup>∞</sup> columns / R. N. Vannier, S. Danzé, G. Nowogrocki [et al.] // Solid State Ionics. 2000. Vol. 136/137, Is. 8. P. 51–59.

- 4. Synthesis and Structural Evolution of the Solid Solution  $Bi(Bi_{12-x}Te_xO_{14})Mo_{4-x}V_{1+x}O_{20}(0 \le x \le 2.5)$  / A. Castro, R. Enjalbert, P. Baules [et al.] // Journal of Solid State Chemistry. 1998. Vol. 139, Is. 2. P. 185–193.
- Ionic conductivity of the new oxide family Bi(Bi<sub>12-x</sub>Te<sub>x</sub>O<sub>14</sub>)Mo<sub>4-x</sub>V<sub>1+x</sub>O<sub>20</sub> / P. Begue, J. M. Rojo, R. Enjalbert [et al.] // Solid State Ionics. – 1998. – Vol. 112, Is. 12. – P. 275–280.
- 6. Lone pair stereoactivity versus anionic conductivity. Columnar structures in the Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>–MoO<sub>3</sub> system / J. Galy, R. Enjalbert, P. Rozier [et al.] // Solid State Sciences. 2003. Vol. 5, Is. 1. P. 165–174.
- Enjalbert R. [Bi<sub>12</sub>O<sub>14</sub>E<sub>12</sub>]<sub>n</sub> Columns and Lone Pairs E in Bi<sub>13</sub>Mo<sub>4</sub>VO<sub>34</sub>E<sub>13</sub>: Synthesis, Crystal Structure, and Chemistry of the Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-MoO<sub>3</sub>-V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> System / R. Enjalbert, G. Hasselmann, J. Galy // Journal of Solid State Chemistry. – 1997. – Vol. 131, Is. 2. – P. 236–245.
- 8. Ionic conductivity of the oxide family Bi[Bi<sub>12</sub>O<sub>14</sub>][(Mo,M)O<sub>4</sub>]<sub>5</sub> with M=Li, Mg, Al, Si, Ge and V / B. Bastide, R. Enjalbert, P. Salles [et al.] // Solid State Ionics. 2003. Vol. 158, Is. 4. P. 351–358.
- 9. Joo J. H. Electrical conductivity of YSZ film grown by pulsed laser deposition / J. H. Joo, G. M. Choi // Solid State Ionics. 2006. Vol. 177, Is. 10/11. P. 1053–1057.